

PRO-MST

TEHNIČKI LIST

Proizvod za stabiliziranje i učvršćivanje cementnih estriha



Unutarnji/vanjski
podovi



Plastična ambalaža



Valjak



Kist

Sastav

PRO MST impregnacijska je otopina koja se sastoji od anorganskih spojeva i posebnih dodataka iznimne mogućnosti prodiranja koja nakon sušenja omogućuje konsolidiranje impregnirane cementne matrice, čime se povećava kohezija konstrukcije.

Isporuka

- Spremnici od oko 25 l

Uporaba

PRO-MST upotrebljava se u:

- konsolidacijskom tretmanu cementnih supstrata ili supstrata s lošim svojstvima, čak i na dubini
- površinskom tretmanu cementnih supstrata s tendencijom mrvljenja zbog brzog sušenja ili nedostatka veziva.

Obrada

Proizvod PRO MST nanosi se na suhe podloge bez tragova masti, ulja, boje ili bilo čega što bi sprečavalo pravilno prodiranje duboko u proizvod.

Proizvod se može upotrebljavati onakav kakav jest ili s maksimalnim razrjeđivanjem od 1 : 1 ako želite povećati prodiranje duboko u podlogu.

PRO-MST nanosi se kistom ili valjkom, također i u nekoliko slojeva, odnosno u svakom slučaju do potpunog upijanja.

Trebate izbjegavati nanositi PRO-MST do potpunog zasićenja jer uzrokuje stvaranje jako glatke, neprianjajuće površine koja slabo upija. Treba dakle paziti da se proizvod potpuno upije u podlogu, uz izbjegavanje nakupljanja na površini.

Sljedeće faze obrade mogu se izvršiti nakon što se proizvod potpuno osuši. Za polaganje parketa treba proći više od 48 sati pri čemu obvezno treba izmjeriti vlažnost karbidnim higrometrom (< 2 %) te, osim toga, provjeriti i mehaničku pogodnost estriha mjerenjem otpornosti na naprezanje paralelno s površinom polaganja (UNI 10827).

Nakon završetka nanošenja odmah očistite alate i površine koje su došle u kontakt s proizvodom PRO MST; nakon što se stvrdne, uklanjanje će biti moguće samo mehanički.

Upozorenja

- Ne upotrebljavajte na estrisima na bazi anhidrita ili površinama na bazi gipsa.
- Ne upotrebljavajte na neupijajućim ili mokrim površinama.
- Nosite rukavice pri upotrebi.

Rok trajanja

PRO-MST zaštitite od smrzavanja. Ako se skladišti u odgovarajućem prostoru i originalnom pakiranju, proizvod ima rok trajanja 24 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

PRO-MST pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Izgled	tekućina
Specifična težina	oko 1,15-1,25 kg/l
pH	oko 11-12
Vrijeme prije oblaganja drugim materijalima	nakon sušenja
Boja	bezbojna
Viskoznost	oko 10 mPas
Potrošnja	400-1.000 g/m ² ovisno o upijanju podloge
Temperatura kod nanošenja	od +5° do + 35°C
Toksičnost	iritira oči i kožu; u slučaju dodira s očima temeljito isprati vodom
Vrijeme sušenja	24-48 dana ovisno o temperaturi i vlažnosti okoline

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.