

PAC 272

TEHNIČKI LIST

Premaz za bolje prijanjanje na bazi sintetskih smola za žbuke na bazi gipsa i vapno-gipsa na betonu



Plastična ambalaža



Unutarnji



Valjak



Kist



Sastav

PAC 272 disperzija je na bazi sintetskih smola i odabranih vrsta pijeska.

Isporuka

- Pakiranja od oko 25 kg

Uporaba

PAC 272 upotrebljava se za bolje prijanjanje žbuka na bazi gipsa i vapno-gipsa na betonske podloge

Priprema podloge

Na podlozi ne smije biti prašine, prljavštine, mrlja od soli, itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni.

Obrada

PAC 272 proizvod je spreman za upotrebu. Nanosi se poželjno kistom ili valjkom od materijala ekspaniranog u obliku saća.

Da biste nakon toga nanijeli žbuku, proizvod se treba u potpunosti osušiti.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nosite zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom operite je velikom količinom vode i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- PAC 272 treba se nanijeti na suhu podlogu čija vlaga ne smije biti veća od 3 %.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- PAC 272 treba se nanositi pri temperaturama višima od +5 °C i nižima od +35 °C.
- Proizvod fizički suši eliminacijom vode. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta potpuno sušenje može trajati dulje.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podaci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

PAC 272 mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Proizvod čuvajte pri temperaturi između 5°C i 35 °C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

PAC 272 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina	oko 1,60 kg/l
Granulacija	0,8 mm
Potrošnja (**)	0,35 - 0,45 kg/m ²
(**) Vrijednosti potrošnje imaju puku orijentacijsku svrhu. Stvarna potrošnja određuje se preliminarnim testom na gradilištu ovisno o podlozi i metodi nanošenja.	
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kategorija A/g, VP: maksimalna vrijednost hlapljivih organskih spojeva 30 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 30 g/l
Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Razred emisija proizvoda: klasa C

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.