

# GEOACTIVE FLUID B 530 C

## TEHNIČKI LIST

Cementni mort kontroliranog deformiranja, od fluidnog do visokofluidnog, ekspandirajući, iznimnih mehaničkih svojstava za obnavljanje i ojačavanje konstrukcija od armiranog betona te precizna učvršćivanja i injektiranja.



Unutarnji / vanjski



Vreća



Ručno



Strojno

## Sastav

GEOACTIVE FLUID B 530 C je visokofluidni predgotovljeni cementni mort iznimnih mehaničkih svojstava koji sadrži cimente otporne na sulfate, odabrane vrste pijeska i posebne dodatke.

## Isporuka

- posebne vreće sa zaštitom od vlage, oko 25 kg

## Uporaba

GEOACTIVE FLUID B 530 C, u fluidnoj konzistenciji, pogodan je za radove obnavljanja na oštećenom betonu, zahvate konstrukcijskog ojačavanja upotrebom dodatne armature, za radove obnavljanja gdje je potrebna zaštita betona od djelovanja sulfata i općenito u svim slučajevima u kojima debljina konfiguracije konstrukcije zahtijeva upotrebu visokokvalitetnog morta za lijepljenje. Upotrebljava se i za obnavljanje i za rekonstrukciju zaštitnih slojeva građevina od armiranog betona, za zaštitne grede stupova od armiranog betona i za pričvršćivanje stupova na temeljne postolje. GEOACTIVE FLUID B 530 C, u visokofluidnoj konzistenciji, pogodan je za precizna učvršćivanja (za debljine u centimetrima) strojeva i metalnih konstrukcija zahvaljujući svojoj iznimno visokoj fluidnosti i sposobnosti tečenja te potpunoj odsutnosti pojava izdvajanja vode i segregacije. Velika sposobnost tečenja u uskim prostorima i u onima s više oblika, čime se jamči potpuno zapunjavanje praznina pa je proizvod osobito prikladan za složena područja primjene, primjerice pri preciznim učvršćivanjima ispod stupova.

GEOACTIVE FLUID B 530 C nanosi se na betonske konstrukcije, u slojevima debljim od 10 mm.

## Priprema podloge

Na podlozi ne smije biti prašine, prljavštine itd. Eventualne tragove ulja, masti, voska, sredstava koja sprječavaju isparavanje itd. treba prethodno ukloniti. Kada je beton u lošem stanju ili se odvaja, trebate ga uklanjati dok ne dođete do čvrste i otporne podloge (zadovoljavajućom se smatra vlačna čvrstoća betona od 1,5 N/mm<sup>2</sup>). U svakom slučaju podloga mora biti hrapava, pri čemu hrapavost mora biti najmanje 5 mm.

Nakon uklanjanja oštećenog betona sva izložena metalna ojačanja trebata temeljito očistiti i tretirati jednokomponentnom cementnom smjesom, FASSAFER MONO, ili dvokomponentnom, BF 501, pri čemu se trebata pridržavati odgovarajućih tehničkih listova.

Prije nanošenja proizvoda GEOACTIVE FLUID B 530 C podlogu namočite vodom do zasićenja, pri čemu pazite da se ne nakupi voda na površini.

## Obrada

Proizvod GEOACTIVE FLUID B 530 C miješa se u miješalici za beton strojem za žbukanje FASSA I 41 ili, u slučaju malih smjesa, bušilicom s lopaticama. Savjetuje se ručno miješanje.

U slučaju miješanja u miješalici za beton ili bušilicom s lopaticama ulijte proizvod u odgovarajuću količinu čiste vode (navedena u tehničkim podacima) i miješajte dok ne dobijete homogenu smjesu bez grudica.

U slučaju obrade proizvodom FASSA I 41 stroj treba imati sljedeće nastavke:

- uređaj za ponovno miješanje Rotoquirl PFT;
- zidnu oblogu D8 1,5 PFT žute boje i pužni vijak D8 1,5 PFT s klinom, količine protoka pribl. 30 l/min;
- cijev za nošenje materijala Ø 25/37 mm, maksimalne dužine 30 m.

Ovisno o tome koliko vode upotrijebite, GEOACTIVE FLUID B 530 C možete zamiješati u smjesu fluidne konzistencije, prikladnu za radove obnavljanja konstrukcija od armiranog cementa, ili u smjesu visokofluidne konzistencije, koja se upotrebljava u slučajevima preciznog učvršćivanja. U svakom slučaju preporučuje se provjeriti je li smjesa prave konzistencije pomoću ispita fluidnosti putem posebnog kalupa u obliku krnjeg stošca i usporediti rasprostiranje s vrijednostima navedenima u tablici Tehnički podatci.

## Obnavljanje konstrukcija od armiranog betona

GEOACTIVE FLUID B 530 C nanosi se u slojevima debljine od 1 do 5 cm na odgovarajuće navlažene podloge. U slučaju slojeva većih debljina od navedenih preporučuje se dodavanje šljunka (6 – 12 mm) do pribl. 30 % težine proizvoda GEOACTIVE FLUID B 530 C. Preporučuje se izvesti prethodna probna ispitivanja u gradilištu radi utvrđivanja mogućih varijacija nekih svojstava, primjerice podatnosti i mehaničke otpornosti. U slučaju potrebe obratite se našoj službi za tehničku podršku. U slučaju blokova konstrukcija putem mlaza u oplati (ili smanjene površine izložene isparavanju), GEOACTIVE FLUID B 530 C može se upotrebljavati bez dodavanja znatog šljunka do debljine sloja od 10 cm.

Proizvod se nanosi lijevanjem ili pumpanjem putem stroja unutar potpuno zabrtvljenih oplata obrađenih sredstvom za otpuštanje betona ili unutar malog prostora. Preporučuje se ulijevati proizvod neprekidnim protokom i samo s jedne strane da biste olakšali izlazak zraka. Za mlaz nisu potrebne mehaničke vibracije. Kad je riječ o izrazito složenim strukturama, olakšajte prolazak morta savitljivim armiranim dijelovima.

GEOACTIVE FLUID B 530 C nanosi se u prisustvu odgovarajuće kontrastne metalne armature. U slučaju obnove slojeva čija je debljina manja od 3 cm potrebno je uključiti postojeće armaturno željezo kojem trebate ukloniti beton. Za slojeve čija je debljina veća od 3 cm preporučuje se predvidjeti prikladnu dodatnu armaturu zavarenu na postojeći beton metalnim poveznici i postavljenu na takav način da jamči debljinu zaštitnog sloja od najmanje 1,5 cm.

Za potpuni ciklus predviđeno je poravnavanje putem proizvoda GEOACTIVE FINE B 543 ili A 64 R-EVOLUTION za ujednačavanje površine. Idealna obrada tih proizvoda postiže se primjenom tehnike dvostrukog izravnavanja, pri čemu se u prvi sloj mase za izravnavanje polaže mreža otporna na lužine.

Radi najbolje trajnosti zahvata, završni je korak zaštitni završni premaz, primjerice proizvodom C 285 BETON-E, (elastomerna boja u skladu s normom EN 1504-2 i razvrstana u kategoriju PI-MC-IR, koja doprinosi zaštiti materijala od karboniziranja).

## Precizno učvršćivanje

Zalijepite GEOACTIVE FLUID B 530 C, pomiješan u smjesu visokofluidne konzistencije, u pukotinu koju trebate zapuniti i pazite na neprekinutost protoka. Preporučuje se zalijepiti proizvod samo na jednoj strani da biste spriječili zaostajanje zraka u području ispod stupa. U slučaju pričvršćivanja strojeva velikim temeljnim stupovima u njima trebate napraviti otvore radi lakšeg izlaženja zraka.

Veća fluidnost morta omogućava optimalno zapunjavanje prostora između temelja i stupa bez potrebe za vibriranjem morta. Radi lakšeg zapunjavanja osobito teško pristupačnih prostora, koristite se fleksibilnim armiranim dijelovima gdje je to potrebno.

## Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Ne upotrebljava se na gipsanim i lakiranim površinama i općenito na mehanički slabim i karboniziranim podlogama.
- GEOACTIVE FLUID B 530 C se može upotrebljavati pri temperaturi okoline između 5°C i 35°C.
- Budući da stvrdnjavanje ovisi o svojstvima hidrauličkog prijanjanja cementa, temperatura od +5 °C preporučuje se kao minimalna temperatura za nanošenje i dobro stvrdnjavanje morta. Ispod te vrijednosti za prijanjanje bi trebalo znatno više vremena, dok bi ispod 0°C svježi mort, a također i mort koji nije potpuno stvrdnut bio izložen smrzavanju i propadanju. Pri temperaturama između 5°C i 10°C, kako bi se izbjegao problem sporog razvoja mehaničke čvrstoće, savjetuje se upotrijebiti vodu temperature oko 20°C.
- Ako je okolišna temperatura viša od 30 °C, savjetuje se upotreba hladne vode i močenje morta tijekom prvih 24 sata nakon nanošenja. Brzo isparavanje vode može uzrokovati površinske pukotine uslijed plastičnog skupljanja.

**GEOACTIVE FLUID B 530 C mora se upotrebljavati u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim šljunka u za to predviđenim slučajevima i na predviđeni način.**

## Rok trajanja

Čuvati na suhom, ne duže od 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

## Kvaliteta

GEOACTIVE FLUID B 530 C pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

**Proizvod udovoljava europskim normama EN 1504-3 i EN 1504-6 (u skladu s načelima utvrđenima u normi EN 1504-9)**

Specifična težina praha	oko 1.500 kg/m <sup>3</sup>
Granulacija	< 3 mm
Utrošak	oko 18 kg/m <sup>2</sup> uz debljinu sloja od 10 mm
Voda za smjesu	oko 14,5 % (tekuća konzistencija)
	oko 15,5 % (iznimno tekuća konzistencija, za precizna učvršćivanja)
Rasprostiranje (izmijenjena EN 13395-1, bez udaraca)	275 – 295 mm (tekuća konzistencija)
	295 – 315 mm (iznimno tekuća konzistencija, za precizna učvršćivanja)
Vrijeme nanošenja (20°C i 65% relativne vlažnosti)	oko 45 minuta
Sadržaja recikliranog/oporavljenog/nusproizvodnog	Proizvod sadrži nešto recikliranog/prerađenog/nusproizvoda. Odgovarajuća deklaracija dostupna je na zahtjev.

**Svojstva navedena u nastavku dobivaju se miješanjem proizvoda s 15,5 % vode.**

Tehničke Karakteristike	Metode ispitivanja	Svojstva proizvoda	Zahtjev norme za R4
Tlačna čvrstoća nakon 24 sata	EN 12190	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ nakon 28 dana
Tlačna čvrstoća nakon 7 dana	EN 12190	$\geq 65 \text{ N/mm}^2$	
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana	EN 12190	$\geq 80 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća na savijanje nakon 24 sata	EN 196/1	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	nema zahtjeva
Vlačna čvrstoća na savijanje nakon sedam dana	EN 196/1	$\geq 9 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća na savijanje nakon 28 dana	EN 196/1	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	
Sadržaj iona $\text{Cl}^-$	EN 1015-17	0,02%	$\leq 0,05\%$
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	$> 3,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Otporno na karbonizaciju	EN 13295	premašeno	dubina karbonatizacije $\leq$ referentni beton
Elastični stlačeni dio	EN 13412 – 2. metoda	$\geq 30.000 \text{ MPa}$	$\geq 20.000 \text{ MPa}$
Toplinska kompatibilnost ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja putem soli za odmrzavanje	EN 13687-1	$\geq 3 \text{ MPa}$	$\geq 2 \text{ MPa}$
Toplinska kompatibilnost ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja ciklusi u uvjetima nevremena	EN 13687-2	$\geq 2 \text{ MPa}$	$\geq 2 \text{ MPa}$
Toplinska kompatibilnost ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja ciklusi u suhim uvjetima	EN 13687-4	$\geq 2 \text{ MPa}$	$\geq 2 \text{ MPa}$
Kapilarno upijanje	EN 13057	$\leq 0,2 \text{ Kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$	$\leq 0,5 \text{ Kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$

#### **Dodatna svojstva – u skladu s normom EN 1504-6**

Otpornost na izvlačenje čelične šipke	EN 1881	Izvlačenje šipke $\leq 0,6 \text{ mm}$	Izvlačenje šipke $\leq 0,6 \text{ mm}$
---------------------------------------	---------	--	--

#### **Dodatna svojstva**

Slobodno širenje	UNI 8996	$> 0,3\%$	$> 0,3\%$
Kontorlirano širenje	UNI 8147	$\geq 0,4 \text{ mm/m}$	nema zahtjeva
Vodonepropusnost na vodu pod tlakom: dubina prodora	EN 12390-8	$< 5 \text{ mm}$	nema zahtjeva
Opasne tvari (heksavalentni krom)	EN 196-10	$< 2 \text{ ppm}$ na cementu	$\leq 2 \text{ ppm}$ na cementu
Reakcija na požar	EN 13501-1	Euroklasa A1	Razred koji navodi proizvođač

#### **Certifikati i protokoli o održivosti okoliša**

Klasifikacija GEV	GEV EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> - vrlo niske razine ispuštanja
-------------------	---

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa Bortolo zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.