

## FEEL WOOD WAXES

### TEHNIČKI LIST

Zaštitni završni premaz s efektom voska s filtrima ultraljubičastih zraka



Unutarnji / vanjski



Metalno pakiranje



Kist



Špricanje

### Sastav

FEEL WOOD WAXES prozirni je zaštitni završni premaz za drvo, na bazi alkidnih smola na bazi otapala i posebnih dodataka koji proizvodu daju odličnu vodonepropusnost i veliku otpornost na ultraljubičaste zrake, pri čemu se drvo čuva od propadanja zbog atmosferskih utjecaja.

### Isporuka

- Kutije od dva (2) komada od 2,5 l i kutije od šest (6) komada od 0,75 l
- Boje se mogu izvesti tintometrijskim sustavom Fassa

### Uporaba

FEEL WOOD WAXES preporučuje se za zaštitu unutarnjih i vanjskih drvenih konstrukcija, bilo novih ili već lakiranih, primjerice okvirā, podnih obloga s perom i utorom, potkrovljā, ograda, balkonā, koje nisu u izravnom kontaktu s vodom i terenom.

### Priprema podloge

#### NOVO DRVO:

- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite eventualne tragove smole.
- Preporučuje se izbrusiti površinu brusnim papirom i ukloniti prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.
- Upotrijebite FEEL WOOD PRIME da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL WOOD WAXES, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

#### VEĆ LAKIRANO DRVO:

- Uklonite eventualne slabo prijanjajuće dijelove prethodnih tretmana lakom.
- Izbrusite površine brusnim papirom i uklonite prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.
- Ako imate vrlo upijajuću podlogu, izvedite ciklus pripreme predviđen za NOVO DRVO, a u suprotnom nanese FEEL WOOD WAXES.

### Primjena

Miješajte proizvod dok ne dobijete ujednačenu boju i konzistenciju. FEEL WOOD WAXES može se razrijediti od 5 do 10 % sa specijalnim teškim benzinom White spirit. Nanesite FEEL WOOD WAXES kistom ili prskanjem; između dvaju slojeva treba proći najmanje 24 sata. Lagano izbrusite podlogu između nanošenja slojeva da biste uklonili podignuta drvena vlakna.

## Upozorenja

- Prije upotrebe proučite sigurnosnu karticu.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore.
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitnu odjeću.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Alate morate očistiti odmah nakon upotrebe sredstvom White spirit (specijalnim teškim benzinom) ili sintetskim razrjeđivačem.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Za nanošenje i sušenje proizvoda temperatura okoline i podloge treba biti između 5 i 30 °C, a relativna vlažnost najviše 85 %.
- Prije nego što nanese FEEL WOOD WAXES, potvrdite da vlaga u drvu nije veća od 15 %.
- Treba izbjegavati nanošenje na površine izložene izravnom Sunčevu djelovanju ili jakom vjetru.
- Ne nanosite u nepovoljnim klimatskim uvjetima ili u prisutnosti površinske kondenzacije.
- Obratite pozornost na odabir boje zato što intenzitet znatno varira ovisno o broju nanesenih slojeva. Da biste smanjili intenzitet boje, moguće je zamiješati obojeni FEEL WOOD WAXES s prozirnim.
- Na vremena sušenja utječu klimatski uvjeti u okolini.
- Veća vlaga u okolini i deblji slojevi mogu usporiti stvrdnjavanje nanesenog sloja.
- Nanosite proizvod u točnoj količini. Izbjegavajte nakupljanja. Slijedite smjer teksture da biste spriječili pojavu neestetskih višestrukih slojeva ili mrlja različitih nijansi.
- Izvedite preliminarne provjere da biste potvrdili da je drvo bogato taninom jer bi se mogle pojaviti neželjene mrlje i/ili bi dijelovi mogli požutjeti.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj itd.) prekriti na odgovarajući način kako bi se izbjegle trajne mrlje.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

**FEEL WOOD WAXES mora se upotrebljavati u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim razrjeđivanja odgovarajućim razrjeđivačem.**

## Rok trajanja

Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, i štiti od smrzavanja i izvorā topline, treba se upotrijebiti u roku od 24 mjeseca. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

## Kvaliteta

FEEL WOOD WAXES pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

Izgled suhog sloja	polumat s efektom voska
Specifična težina	oko 0,9 kg/l
Okvirni praktični utrošak	oko 5-6 m <sup>2</sup> /l (dva sloja) ovisno o vrsti drva, poroznosti i stupnju upijanja
Preporučena debljina sloja	40 – 50 µm suhi, mogu se dobiti u dvama slojevima
Viskoznost	50 – 70" čaša ISO – DIN 6
Sušenje na zraku (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti)	1 minuta, bez prašine
	4 – 5 h, na dodir
Ponovno lakiranje	pričekajte 24 sata
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/e, OP: maksimalna razina hlapivih organskih spojeva 400 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 400 g/l
Podatci su dobiveni pri temperaturi od 20 °C.	

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.