

PRIMER DG 74

TEHNIČKI LIST

Vodeni prednamaz na bazi sintetskih smola



Unutarnji



Podovi u unutarnjim prostorima



Plastična ambalaža



Valjak



Kist



Sastav

PRIMER DG 74 vodena je disperzija polimera koja ima dobra svojstva prodora i izolacijska obilježja površina od gipsa ili anhidrita. Proizvod ima odlična vezivna svojstva i stvara zaštitni sloj čime pruža visoku razinu čvrstoće i vodonepropusnosti podloge na koju se nanosi.

Isporuka

- Spremnici od oko 20 kg i od 5 kg

Uporaba

PRIMER DG 74 upotrebljava se za bolje prianjanje prije polaganja keramičkih pločica, pločica od gresa, prirodnog kamena, na podlogama koje se sastoje od žbuka od gipsa, gipskartonskih ploča ili anhidritnih estriha s dodatcima: AP 71 PERFORMANCE, AZ 59 FLEX, RAPID MAXI S1 i AT 99 MAXYFLEX.

Zahvaljujući dobroj sposobnosti vezivanja i stvaranja zaštitnog sloja, PRIMER DG 74 može se upotrebljavati kao temeljni premaz za učvršćivanje na cementnim estrisima prije naknadne upotrebe cementnih ljepila razreda C2 u skladu s normom EN 12004.

Priprema podloge

Na površini ne smije biti prašine, prljavštine itd. Eventualne tragove ulja, masti, voska, itd. treba prethodno ukloniti, kao i eventualne dijelove koji se mrve ili odvajaju.

Obrada i nanošenje

Prije nanošenja promiješajte prednamaz PRIMER DG 74 da biste dobili ujednačenu smjesu. Nanesite proizvod takav kakav jest ujednačeno kistom ili valjkom.

Pričekajte da se stvori potpuni površinski sloj prednamaza PRIMER DG 74 prije polaganja pločica.

Ako ga upotrebljavate kao temeljni premaz za učvršćivanje, upotrebljavajte ga takav kakav jest ili razrijedite PRIMER DG 74 s vodom u omjeru 1 : 1 ovisno o upijanju podloge. Nanesite proizvod kistom ili valjkom; pazite da se ne nakupljaju lokve vode na površini jer bi mogle ugroziti prianjanje ljepila.

Upozorenja

- Ne upotrebljavajte za polaganje obloga na površine koje još nisu odstajale ili gdje je dulje prisutna voda.
- Ne upotrebljavajte na površinama predviđenim za naknadno lijepljenje obloga reaktivnim ljepilima.

PRIMER DG 74 mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Ako se skladišti u odgovarajućem prostoru i originalnom pakiranju, proizvod ima rok trajanja 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

PRIMER DG 74 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Izgled	fluidna tekućina bijele boje
Specifična težina	oko 1,02 kg/l
pH	oko 8,5
Potrošnja	oko 100/200 g/m ²
Temperatura kod nanošenja	od +5° do + 35°C
Viskoznost	oko 15 centipoise
Minimalno vrijeme sušenja	oko 2 sata
Sadržaj krutih tvari	oko 20%

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.