

DESIDERI PERLA

TEHNIČKI LIST

Efekt svile

Ukrasni svjetlacavi završni premaz,
glatko-svilenkastog efekta



Unutarnji



Plastična ambalaža



Plastična lopatica



Metalna lopatica

Sastav

DESIDERI PERLA ukrasni je proizvod za upotrebu u interijerima. Baza su mu polimeri u vodenoj disperziji, posebni biserni pigmenti i dodatci za poboljšavanje reoloških svojstava.

Isporuka

- Pakiranja od 2,5 l i kutije od šest (6) komada od 1 l
- Boje: srebo. Odabir boja samo iz tintometrijskog sustava ColorLife

Uporaba

DESIDERI PERLA može se primijeniti na fine završne žbuke i mase za glađenje (na bazi hidrauličnih veziva, vapna ili gipsa), gipskarton i već oličene površine. Te površine moraju biti konzistentne, dobro obrađene i odgovarajuće ujednačene. Na površinama na kojima ima perivih organskih boja treba prethodno provjeriti prijanjanje za nanošenje ukrasnog proizvoda. DESIDERI PERLA može se upotrebljavati i radi ukrasnog efekta na proizvodu RICORDI MATERIA u svrhu boljeg završnog rezultata ukrašavanja u interijerima.

Karakteristike

DESIDERI PERLA ukrasni je svjetlacavi završni premaz, višebojnog efekta, gladak i svilenkast, za ukrašavanje u interijerima. Ovisno o obradi, mogu se postići efekti u klasičnom i starinskom ili modernom i metaliziranom stilu. Upotrebljavaju se kad se žele dobiti baršunaste i glatke zidne površine koje se prelijevaju u različitim bojama. Površina izgleda kao da se boje mijenjaju ovisno o kutu refleksije ulaznog svjetla, a percepcija varira ovisno o mjestu s kojega se promatra.



Priprema podloge

Pobrinite se da je površina koju trebate ukrašiti čvrsta, konzistentna, suha i da na njoj nema prašine, prljavštine, mrlja od soli itd. Mehanički uklonite sve boje na bazi tempere i na bazi vapna te eventualne dijelove koji se ljušte od prethodnih lakiranja. Neujednačene površine trebate ujednačiti masom za kitanje u pasti, FAST 299. Ako je riječ o osobito nepravilnim, hrpavim i neujednačenim površinama, prije nanošenja mase za kitanje u pasti, FAST 299, preporučujemo prethodno ojačano izravnavanje radi ujednačavanja putem odgovarajuće mase za završno izravnavanje, npr. bio završne žbuke S 605, i mreže od staklenih vlakana otpornih na lužine, npr. FASSANET 160. Taj se postupak uvijek preporuča kako bi se spriječio i ublažio eventualni nastanak pukotina u podlozi koje bi mogle nagrditi dekorativnost površine. Na odgovarajuće pripremljene površine nanosite fiksirajuću podlogu u mikroemulziji velike mogućnosti prodiranja, MIKROS 001, a nakon toga dva sloja pripremljene podloge PIGMENTO 013.

Primjena

DESIDERI PERLA proizvod je spreman za upotrebu i može se razrijediti s najviše 5 % vode. Za ukrašavanje površina izvedenih proizvodima RICORDI MATERIA i RICORDI MARMO, DESIDERI PERLA razrjeđuje se do približno 30 %. DESIDERI PERLA nanosi se u dvama slojevima lopaticom zaobljenih rubova od čelika ili mekane plastike. Nakon što se prvi sloj potpuno osuši, nanosite drugi sloj materijala i, u fazi sušenja, ponovo prijedite lopaticom po ukrašenoj površini dok ne postignete željeni efekt.

Pastile koje čine kartu boja proizvoda DESIDERI PERLA (VAR 519-07/2016) dobivene su nanošenjem dvaju slojeva proizvoda.

Vizualna percepcija nijanse odabrane boje ovisi o rasporedu bisernih pigmenata koji varira ovisno o upotrijebljenom načinu nanošenja.

Efekti

EFEKT NANOŠENJA LOPATICOM: estetski efekt nanošenja lopaticom, gladak i biserni efekt. Dobiva se kad se proizvod obradi metalnom lopaticom položenom na rub. Mogu se postići razni efekti ovisno o nagibu lopatice i njezinu kretanju u vodoravnim, okomitim i/ili dijagonalnim smjerovima.

EFEKT DAMASKA: estetski efekt damaska, biserni i svilenkasti efekt. Dobiva se kad se proizvod obradi i zagladi metalnom lopaticom ravnim kružnim pokretima.

OSTALI EFEKTI: različiti efekti mogu se postići ovisno o različitim načinima nanošenja koje bira osoba koja nanosi proizvod. Ovisno o obradi, dakle, mogu se izvesti osobiti ukrasi višestrukih efekata igre svijetlog i tamnog u klasičnom i starinskom ili modernom i metaliziranom stilu.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Sav potreban materijal za izvođenje posla uzmite iz iste isporuke ili, eventualno, izmiješajte materijale prije početka posla.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +10°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Nanosite samo na odležalu i suhu žbuku.
- Uvijek je korisno provjeriti prijanjanje na određenoj podlozi.
- Ne nanosite na vlažne zidove i/ili u najhladnijem razdoblju jer postoji mogućnost odvajanja od žbuke.
- Tijekom nanošenja izbjegavati velike promjene temperature tijekom grijanja prostorije.
- Nemojte nanositi proizvod na podloge zahvaćene kapilarnom vlagom.
- Kod boja za koje je potrebna upotreba organskih pastila u boji, čak i kada se nanose na površine unutarnjih zidova koje nisu izravno izložene prirodnom ili umjetnom svjetlu, mogu zbog svoje prirode neujednačeno izbljedjeti.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.

- Pažnja: u ispitivanju otpornosti na mokro trljanje, navedenom u tehničkom podacima, ne uzima se u obzir ispitivanje eventualnih promjena izgleda kao što su stvaranje tragova od čišćenja ili sjajnijih dijelova i ne mjeri se jednostavnost uklanjanja nečistoće, odnosno mogućnost čišćenja boje. Stoga DESIDERI PERLA ne može izdržati površinska abrazivna naprezanja, a da pritom ne promijeni izgled.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

DESIDERI PERLA mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci.

Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

DESIDERI PERLA pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Specifična težina (EN ISO 2811-1) | oko 1,20 kg/l |
| Utrošak (**) | oko 4-6 m ² /l za dva sloja |
| Otpornost na mokro trljanje u skladu s normom UNI EN 13300 | Klasa 2 |
| (**) Vrijednosti utroška odnose se na proizvod koji se nanosi na glatke podloge srednje sposobnosti upijanja, a određuju se testom na konkretnoj podlozi, ovisno i o odabranoj boji. | |
| Gornja granica vrijednosti hlapljivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ) | Razred A/I, VP: Hlapljivi organski spojevi maks. 200 g/l; HOS tintometrijskoj podlozi <1 g/l; Maks. vrijednost hlapljivih organskih spojeva proizvoda u boji (HOS) < 15 g/l |
| * Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011 | Razred emisija proizvoda tintometrijske baze silver: razred A+ |

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.