

FASSAJOINT EXTRA

TEHNIČKI LIST

Smjesa za kitanje gipskartona



IACG-453-01-03-2024



Unutarnji



Vreća



Metalna lopatica

Sastav

FASSAJOINT EXTRA riječ je o predgotovljenom proizvodu od gipsa, kamenog brašna i posebnih dodataka za bolju obradivost i prionjivost.

Isporuka

- Posebne vreće sa zaštitom od vlage, mase oko 10 kg

Uporaba

FASSAJOINT EXTRA upotrebljava se u spojevima između ploča stanjenog ruba upotrebom armaturne trake, u spojevima između ploča poluzaobljenog ruba i poluzaobljenog stanjenog ruba bez upotrebe armaturne trake.

Ipak, preporučuje se upotreba armaturne trake i za spojeve između ploča poluzaobljenog ruba i poluzaobljenog stanjenog ruba radi veće kvalitete spoja.

Može se upotrebljavati kao masa za zaglađivanje u interijerima na dovoljno kohezivnim i čvrstim betonskim površinama i žbukama na bazi gipsa ili cementa.

Može se upotrebljavati za zapunjavanje otvora, pukotina i površinskih neujednačenosti općenito i za učvršćivanje nemetalnih hidrauličkih instalacija.

Priprema podloge

Površina mora biti suha i ujednačena i na njoj ne smije biti prašine, prljavštine, mrlja od soli itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni. Potvrdite da su gipskartonske ploče pravilno učvršćene.

Glatke i neupijajuće površine trebate prethodno tretirati proizvodom PAC 272; dok vrlo upijajuće površine trebate obraditi proizvodom PRIMER DG 74.

Obrada

Ulijte sadržaj vreće od 10 kg proizvoda FASSAJOINT EXTRA do linije vode u otprilike 5 litara čiste vode i miješajte rukom ili mehaničkom miješalicom dok ne dobijete homogenu pastu bez grudica; upotrebljavajte potpuno čiste spremnike i alate. Neka smjesa odstoji dvije do tri minute prije nanošenja. Obrada se izvodi lopaticom, gletericom i žlicom. Ne upotrebljavajte materijal koji se stvrdnjava i ne dodajte vodu da biste vratili obradivost.

Tretirajte spojeve i stavite namjensku traku za ojačanje. Početak stvrdnjavanja ovisi o okolišnim uvjetima i moći upijanja podloge. Ostaci stvrdnutog materijala u upotrijebljenim posudama i spremnicima skraćuju vrijeme obradivosti.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Svježe nanoseni proizvod zaštititi od smrzavanja i naglog sušenja. Temperatura od +5°C uglavnom se preporučuje kao minimalna temperatura za nanošenje i dobro stvrdnjavanje proizvoda.
- Ne upotrebljavajte na temperaturama višima od +35 °C.
- Boju, obloge, zidne tapete itd. treba uvijek nanositi tek nakon što se proizvod potpuno osuši i odstoji.
- Nakon nanošenja, a do potpunog sušenja, prostore treba na odgovarajući način provjetriti i pritom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.
- U slučaju da upotrebljavate FASSAJOINT EXTRA za zapunjavanje otvora, nemojte ih izravnavati cementnim proizvodima nakon zapunjavanja ako ih prvo ne obradite temeljnim premazom PRIMER DG74.
- Ne upotrebljavajte za učvršćivanje metalnih hidrauličkih instalacija.

Rok trajanja

Čuvajte na suhom najdulje devet mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FASSAJOINT EXTRA pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina praha	oko 950 kg/m ³
Gustoća stvrdnutog proizvoda	oko 1.200 kg/m ³
Voda za smjesu	oko 50%
Granulacija	< 0,2 mm
Utrošak	oko 0,3-0,5 kg/m ² za izravnavanje na površinama od gipskartona
Skupljanje	zanemarivo ako se nanosi u normalnim uvjetima
Vrijeme nanošenja	oko 45 minuta
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Klasa A1
U skladu je s normom EN 13963	4B

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.