

FEEL WOOD TOP SATIN

TEHNIČKI LIST

Zaštitni prozirni satinirani lak topiv u vodi



Unutarnji / vanjski



Metalno pakiranje



Valjak



Kist



Špricanje

Sastav

FEEL WOOD TOP SATIN proziran je lak topiv u vodi, odlične sposobnosti zapunjavanja i dobre otpornosti na nepovoljne vremenske prilike i ultraljubičaste zrake, na bazi posebnih akrilnih smola i posebnih dodataka koji omogućuju vodonepropusnost.

Isporuka

- Kutije od dva (2) komada od 2,5 l i kutije od šest (6) komada od 0,75 l
- Boja: prozirna

Uporaba

FEEL WOOD TOP SATIN idealan je lak za tretiranje drvenih konstrukcija, na otvorenom i u zatvorenom, novih ili već lakiranih, koje nisu u izravnom kontaktu s vodom i terenom.

Priprema podloge

NOVO DRVO:

- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite eventualne tragove smole.
- Preporučuje se izbrusiti površinu brusnim papirom i ukloniti prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.
- Upotrijebite FEEL WOOD WET ili FEEL WOOD WHITE da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL WOOD TOP SATIN, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

VEĆ LAKIRANO DRVO:

- Uklonite eventualne slabo prijanjajuće dijelove prethodnih tretmana lakom.
- Izbrusite površinu brusnim papirom da bi postala hrapava i uklonite prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.
- Ako imate vrlo upijajuću podlogu, izvedite ciklus pripreme predviđen za NOVO DRVO, a u suprotnom nanese FEEL WOOD TOP SATIN.

Primjena

Miješajte proizvod dok ne dobijete ujednačenu konzistenciju. Proizvod FEEL WOOD TOP SATIN spreman je za upotrebu, ali, po potrebi, može se razrijediti vodom najviše do 5 %. Nanesite FEEL WOOD TOP SATIN kistom, valjkom ili prskanjem (Ø mlaznice 1,3 – 1,5 mm / tlak 3 – 4 bara); između dvaju slojeva treba proći najmanje 20 sati. Lagano izbrusite brusnim papirom između nanošenja slojeva radi boljeg prijanjanja i estetskog aspekta završnog premaza.



Upozorenja

- Prije upotrebe proučite sigurnosnu karticu.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Za nanošenje i sušenje proizvoda temperatura okoline i podloge treba biti između +5 i +30 °C, a relativna vlažnost najviše 75 %.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Prije nego što nanese FEEL WOOD TOP SATIN, potvrdite da vlaga u drvu nije veća od 15 %.
- Treba izbjegavati nanošenje na površine izložene izravnom Sunčevu djelovanju ili jakom vjetru.
- Ne nanosite u nepovoljnim klimatskim uvjetima ili u prisutnosti površinske kondenzacije.
- U slučaju nanošenja na otvorenom osigurajte zaštitu od kiše najmanje 24 sata i u svakom slučaju do potpunog sušenja.
- Na vremena sušenja utječu klimatski uvjeti u okolini.
- Veća vlaga u okolini i deblji slojevi mogu usporiti stvrdnjavanje nanesenog sloja.
- Nanesite proizvod u točnoj količini. Izbjegavajte nakupljanja. Slijedite smjer teksture da biste spriječili pojavu neestetskih višestrukih slojeva.
- Izvedite preliminarne provjere da biste potvrdili da je drvo bogato taninom jer bi se mogle pojaviti neželjene mrlje i/ili bi dijelovi mogli požutjeti.
- Uvjerite se da su sve metalne komponente koje bi mogle doći u kontakt s proizvodom izrađene od materijala koji je otporan na koroziju.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj itd.) prekriti na odgovarajući način kako bi se izbjegle trajne mrlje.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

FEEL WOOD TOP SATIN mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim u svrhu razrjeđenja vodom.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Proizvod čuvajte uskladišten pri temperaturi između +5 i +35 °C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, treba se upotrijebiti u roku od 24 mjeseca. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FEEL WOOD TOP SATIN pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.



Tehnički podaci

Izgled suhog sloja	20 – 30 GU pri 60°, satinirani efekt
Specifična težina	oko 1,02 kg/l
Okvirni praktični utrošak	oko 5-6 m²/l (dva sloja)
Viskoznost	30 – 40" čaša ISO – DIN 8
Sušenje na zraku (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti)	2 – 3 h, na dodir
	18-20 h, dubinski
Ponovno lakiranje	pričekajte 20 sati između dvaju nanošenja
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/e, VP: maksimalna razina hlapivih organskih spojeva 130 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 130 g/l
Podatci su dobiveni pri temperaturi od 20 °C.	

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.