

GRASSELLO DI CALCE

TEHNIČKI LIST

Hidratizirano vapno u pasti



Vreća



Metalna lopatica



Sastav

GRASSELLO DI CALCE jest pasta od hidratiziranog vapna dobivena gašenjem živog vapna vodom.

Isporuka

- Vreće od oko 20 i 33 kg

Uporaba

GRASSELLO DI CALCE uglavnom se upotrebljava kao masa za izravnavanje na „finom mortu“ kad se žele postići posebne završne obrade, kao što su štukature, „mramorni efekt“, glatki ukrasi općenito itd. Upotrebljava se i kao vezivo za pripremu tradicionalnih mortova.

Priprema podloge

GRASSELLO DI CALCE nanosi se na još vlažan „fini mort“, pri čemu prvo treba ukloniti eventualne površinske nedostatke.

Obično vrijeme čekanja za nanošenje proizvoda GRASSELLO DI CALCE varira između 4 i 24 sata od primjene „finog morta“, ovisno o uvjetima okoline.

Obrada

Kad se GRASSELLO DI CALCE upotrebljava kao masa za izravnavanje na svježem „finom mortu“, razmazuje se metalnom lopaticom dok se ne dobije glatki sloj. Naknadnim potezima materijalom omogućujete dobivanje površine sa sve većim stupnjem sjaja.

Minimalna je debljina nanošenja 1 mm.

Ako se upotrebljava kao vezivo za pripremu tradicionalnih mortova, GRASSELLO DI CALCE mora se miješati s pijeskom i cementom u miješalici za beton uz dodavanje vode dok se ne dobije smjesa željene konzistencije.

Upozorenja

- Svježi GRASSELLO DI CALCE treba zaštititi od smrzavanja.
- Proizvod ne nanosite pri temperaturi nižoj od +5 °C.
- Ne preporučuje se nanošenje na već stvrdnut i suh „fini mort“ jer mogu nastati pukotine, a time i loše prijanjanje na podlogu.

Rok trajanja

Ako se zaštititi od smrzavanja, nema ograničenja trajanja.

Kvaliteta

GRASSELLO DI CALCE pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina	oko 1.300 kg/m ³
Granulacija	min., 98% manje od 0,1 mm
Sadržaj u CaCO ₃	maks 4%
U skladu s normom EN 459-1:2001	

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.