

DESIDERI VELO

TEHNIČKI LIST

Vintage efekt

Ukrasni završni premaz starinskog efekta.



Unutarnji / vanjski



Plastična ambalaža



Kist



Rukavica



Sastav

DESIDERI VELO ukrasni je proizvod za eksterijere i interijere, na bazi akril-siloksanskih polimera u vodenoj disperziji, pigmentata otpornih na svjetlo i posebnih dodataka za jaču otpornost proizvoda na plijesni i alge.

Isporuka

- Pakiranja od 5 l i kutije od šest (6) komada od 1 l
- Boje: Odabir boja za eksterijere samo iz tintometrijskog sustava ColorLife

Uporaba

DESIDERI VELO može se nanijeti na završnu žbuku i mase za izravnavanje na bazi vapna, vapno-cementa i betona, bilo da su nove ili već ukrašene perivim bojama ili organskim oblogama.

Karakteristike

DESIDERI VELO je akril-siloksanski ukrasni završni premaz na bazi vode koji površinama daje starinski efekt. Upotrebljava se za ukrašavanje vanjskih i unutarnjih zidova zgrada u klasičnom ili modernom stilu kad dekorateri zidovima žele dati starinski izgled efektom „tankog vela”, mramornim efektom (mrlje i pruge nalik oblacima) ili gradacijom.



Priprema podloge

Pobrinite se da je površina koju trebate ukrašiti čvrsta, konzistentna, suha i da na njoj nema prašine, prljavštine, mrlja od soli, plijesni, algi itd. Mehanički uklonite sve boje na bazi tempere i na bazi vapna te eventualne dijelove koji se ljušte od prethodnih lakiranja. U slučaju da su površine za ukrašavanje u lošem stanju zbog prisustva mrlja i tvrdokorne prljavštine različitog podrijetla, savjetuje se da prije ciklusa ukrašavanja tretirate površine otopinom deterdženta za čišćenje zidnih površina, ACTIVE ONE. Ovisno o razmjeru lošeg stanja možda će biti potrebno više puta ponoviti čišćenje pomoću deterdženta uz mehaničko trljanje.

Ako je riječ o osobito nepravilnim, hrapavim i neujednačenim površinama, preporučujemo prethodno ojačano izravnavanje radi ujednačavanja putem odgovarajuće mase za završno izravnavanje, npr. bio žbuke S 605, i mreže od staklenih vlakana otpornih na lužine, npr. FASSANET 160. Taj se postupak uvijek preporuča kako bi se spriječio i ublažio eventualni nastanak pukotina u podlozi koje bi mogle nagrditi dekorativnost površine.

Na odgovarajuće pripremljene vanjske zidne površine nanosite fiksirajuću podlogu na bazi vode, FS 412, a nakon toga dva sloja boje SKIN 432 u predviđenoj nijansi.

Na odgovarajuće pripremljene unutarnje zidne površine nanosite fiksirajuću podlogu u mikroemulziji velike mogućnosti prodiranja, MIKROS 001, a nakon toga dva sloja boje LV 207 VELVET u predviđenoj nijansi.

Primjena

DESIDERI VELO razrjeđuje se vodom od 60 % do 80 %.

DESIDERI VELO nanosi se kistom ili plosnatim kistom i, nakon toga, obrađuje se gletericom ili spužvastom rukavicom kružnim pokretima radi postizanja gradacije i sjenčanja. Može se postići ujednačeniji efekt ako suhom spužvom opet nanese materijal u fazi sušenja. U područjima mlaza uvijek primijenite tehniku „svježe na svježe“ da biste spriječili potencijalne estetske nedostatke. Ovisno o vrsti upotrijebljenog alata, metodi nanošenja kojom se služite i postotku razrjeđivanja proizvoda, možete postići različite estetske efekte. Iz tog razloga završni rezultat ovisi o ukrasnom efektu koji osoba koja nanosi proizvod želi postići na temelju vlastitih umjetničkih sklonosti. Dakle, naznake o radnim načinima samo su indikativne i ne trebaju se smatrati ograničavajućima s obzirom na golemi dijapazon načina nanošenja povezanih s različitim umjetničkim vizijama ukrašavanja.

Pastile koje čine kartu boja proizvoda DESIDERI VELO (VAR 521-07/2016) dobivene su nanošenjem samo jednog sloja proizvoda; nanošenjem drugog sloja postižu se intenzivniji i ujednačeniji estetski efekt i ujednačenje i intenzivnije boje.

Vizualna percepcija nijanse odabrane boje ovisi o upotrijebljenom načinu nanošenja.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Sav potreban materijal za izvođenje posla uzmite iz iste serije ili, eventualno, izmiješajte materijale prije nego što počnete raditi.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +10°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Izbjegavati nanošenje proizvoda na površine izložene suncu i/ili jakom vjetru.
- Nanosite DESIDERI VELO samo na odležale i suhe podloge.
- Ne nanosite na vlažne površine i/ili u najhladnijem razdoblju.
- Vanjske fasade ukrašene završnim premazom DESIDERI VELO tijekom polaganja i u sljedećim danima za vrijeme sušenja treba zaštititi od kiše, svih padalina, visoke relativne vlage u atmosferi i magle jer se mogu pojaviti neželjeni tragovi, mrlje, promjene boje itd. DESIDERI VELO potpuno se stvrdne nakon približno tri dana pri temperaturi od +20 °C.
- Iako je DESIDERI VELO proizvod načinjen od visokokvalitetnih sirovina, nije moguće jamčiti da se na ukrašenim fasadama s vremenom neće namnožiti mikroorganizmi zbog većeg broja vrsta prisutnih u prirodi, različitih termohigrometrijskih i uvjeta izlaganja.
- Uvijek je korisno provjeriti prianjanje na određenoj podlozi.
- Da biste postigli ujednačeniji efekt, ponajviše za tamne boje, upotrijebite podlogu SKIN 432 ili LV 207 VELVET u svjetlijoj nijansi od nijanse završnog premaza DESIDERI VELO.

- Na razvoj boje snažno utječu vrsta obrade, podloga i razrjeđivanje, stoga se boje na karti boja trebaju smatrati samo indikativnima.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podaci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

DESIDERI VELO mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci.

Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

DESIDERI VELO pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	oko 1,00 kg/l
Utrošak (**)	oko 20-25 m ² /l po jednom sloju
Propusnost za vodu u tekućem stanju (EN 1062-1)	Klasa W3, niska ($w_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$)
Stupanj propuštanja vodene pare (EN 1062-1)	Klasa V1, visok ($S_d < 0,14 \text{ m}$)
(**) Vrijednosti utroška trebaju se smatrati indikativnima za obradu kistom, gletericom i spužvom; mogu varirati i ovisno o vrsti i grubosti podloge. Ovisno o odabranoj boji, da biste utvrdili te vrijednosti, korisno je izvesti preliminarnu provjeru na konkretnoj podlozi.	
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Razred A/l, VP: Hlapljivi organski spojevi maks. 200 g/l; HOS neutralna baza <1 g / l; HOS obojeni proizvod <15 g/l
* Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Razred emisija proizvoda tintometrijske baze neutra: razred A+

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.