

FASSAJOINT 3H

TEHNIČKI LIST

Smjesa za kitanje gipskartona



IACQ-453-01-03-2024



Unutarnji



Vreća



Metalna lopatica

Sastav

FASSAJOINT 3H riječ je o predgotovljenom proizvodu od gipsa, kamenog brašna i posebnih dodataka za bolju obradivost i prionjivost.

Isporuka

- posebne vreće sa zaštitom od vlage, oko 25 kg

Uporaba

FASSAJOINT 3H upotrebljava se za tretiranje spojeva gipskartonskih ploča u prisutnosti traka za ojačanje. Može se upotrebljavati i za potpuno izravnavanje gipskartonskih ploča i za male popravke oštećenih dijelova od gipsa ili gipskartona.

Priprema podloge

Površina mora biti suha i ujednačena i na njoj ne smije biti prašine, prljavštine, mrlja od soli itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni. Potvrdite da su gipskartonske ploče pravilno učvršćene. Glatke i neupijajuće površine trebete prethodno tretirati proizvodom PAC 272; dok vrlo upijajuće površine trebete obraditi proizvodom PRIMER DG 74.

Obrada

Ulijte sadržaj vreće od 25 kg proizvoda FASSAJOINT 3H do linije vode u otprilike 16,3 litre čiste vode i miješajte rukom ili mehaničkom miješalicom dok ne dobijete homogenu pastu bez grudica; upotrebljavajte potpuno čiste spremnike i alate. Neka smjesa odstoji dvije do tri minute prije nanošenja. Obrada se izvodi lopaticom, gletericom i žlicom. Ne upotrebljavajte materijal koji se stvrdnjava i ne dodajte vodu da biste vratili obradivost. Tretirajte spojeve i stavite namjensku traku za ojačanje. Početak stvrdnjavanja ovisi o okolišnim uvjetima i moći upijanja podloge. Ostatci stvrdnutog materijala u upotrijebljenim posudama i spremnicima skraćuju vrijeme obradivosti.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Svježe naneseći proizvod zaštititi od smrzavanja i naglog sušenja. Temperatura od +5°C uglavnom se preporučuje kao minimalna temperatura za nanošenje i dobro stvrdnjavanje proizvoda.
- Ne upotrebljavajte na temperaturama višima od +35 °C.
- Boju, obloge, zidne tapete itd. treba uvijek nanositi tek nakon što se proizvod potpuno osuši i odstoji.
- Nakon nanošenja, a do potpunog sušenja, prostore treba na odgovarajući način provjetriti i pritom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.

Rok trajanja

Čuvajte na suhom najdulje devet mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FASSAJOINT 3H pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Gustoća stvrdnutog proizvoda	oko 990 kg/m ³
Voda za smjesu	oko 65%
Granulacija	< 0,2 mm
Utrošak	oko 0,3-0,5 kg/m ² za izravnavanje na površinama od gipskartona
Skupljanje	zanemarivo ako se nanosi u normalnim uvjetima
Vrijeme nanošenja	otprilike tri sata
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Klasa A1
U skladu s normom EN 13963	3B

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.