

FS 412

TEHNIČKI LIST

Fiksator za hidrosilikonske cikluse



Vanjski prostori



Plastična ambalaža



Valjak



Kist



Sastav

FS 412 je fiksator koji se sastoji od akrilnih kopolimera u vodenoj emulziji i obogaćen je posebnim poliksilosanima na bazi vode.

Isporuka

- Pakiranje od oko 16 l

Uporaba

FS 412 rabi se kao izolator, fiksator i stabilizator podloge za žbuke na bazi vapno-cementa prije nanošenja proizvoda za završnu obradu iz HIDROSILIKONSKOG SUSTAVA bez utjecaja na prozračnost podloge.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, bez prašine, prljavštine, itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni.

Prije nanošenja fiksatora FS 412 treba proteći najmanje 28 dana od realizacije podloge.

Primjena

Razrjeđivanje vodom za FS 412: jedan dio FS 412 mora se razrijediti s 1 dijelom vode.

Najbolje se nanosi kistom ili valjkom.

Prije nanošenja boje ili obloge treba proteći najmanje 16 sati od nanošenja fiksatora.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Alate očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +5°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Nemojte nanositi proizvod na površine izložene suncu.
- FS 412 se nanosi samo na odstajale i suhe podloge.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

FS 412 mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim u svrhu razrjeđenja vodom.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FS 412 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	oko 1 kg/l
Potrošnja (**)	oko 100-150 g/m ²
Utrošak (**)	oko 7-9 m ² /l
(**) Vrijednosti potrošnje i utroška odnose se na proizvod koji se nanosi na glatke podloge srednje sposobnosti upijanja, a određuju se testom na odgovarajućoj podlozi.	
Dostupno Europsko tehničko odobrenje (ETA) za primjenu proizvoda u sustavima toplinske izolacije vanjske strane građevina.	
Dostupan certifikat BBA	
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kategorija A/h, VP: maksimalna vrijednost hlapljivih organskih spojeva 30 g/l Maksimalna vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 30 g/l

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.