

MALTA DI ALLETTAMENTO 770

TEHNIČKI LIST

Bio mort za zidove na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



Unutarnji / vanjski



Vreća



Ručno

Sastav

MALTA DI ALLETTAMENTO 770 suhi je mort na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, odabranih vrsta vapnenačkog pijeska i posebnih dodataka radi poboljšanja podatnosti.

Isporuka

- Posebne vreće sa zaštitom od vlage, oko 30 kg. (Proizvod podliježe postupnoj zamjeni pakiranja od 30 kg pakiranjem od 25 kg)

Uporaba

MALTA DI ALLETTAMENTO 770 upotrebljava se kao mort za izvođenje zidova od cigli ili blokova od opeke i na postojećim zidovima koji su predmetom krpanja ciglu po ciglu. Može se upotrebljavati kao temeljna žbuka za lokalizirane sanacije.

Priprema podloge

Na zidu ne smije biti prašine, prljavštine, mrlja od soli, itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni.

Obrada

Ulijte proizvod u odgovarajuću količinu čiste vode (navedena na listu s tehničkim podacima) i zamiješajte vodoravnom miješalicom ili, u slučaju malih količina, mehaničkom ili ručnom miješalicom. Vrijeme miješanja ne smije biti dulje od tri minute. Nakon miješanja mort treba nanijeti u roku od dva sata.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Svježe naneseći proizvod zaštititi od smrzavanja i naglog sušenja. Temperatura od +5 °C preporučuje se kao minimalna temperatura za nanošenje. Pri nižoj bi vrijednosti za prijanjanje trebalo znatno više vremena, dok je pri temperaturi nižoj od 0 °C svježi ili nepotpuno stvrdnut mort izložen smrzavanju i propadanju.
- Ljeti se kod nanošenja na površine izložene suncu preporuča žbuku nakon nanošenja vlažiti tijekom nekoliko dana.
- Ako se nanosi pri jakom vjetru, mogu nastati pukotine i „opekline“ na žbuki. U tim je uvjetima dobro primijeniti mjere opreza (zaštita unutarnjih prostora, nanošenje žbuke u dva sloja te pomno gletanje površinskog dijela, itd.).
- Kad je riječ o rekonstrukciji, ako se radi na heterogenim podlogama uz različite debljine žbuke, posavjetujte se s našim lokalnom zastupnicima glede najprikladnijeg ciklusa proizvoda.
- Nakon nanošenja prostore treba na odgovarajući način provjetriti i pri tom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.
- Boju, obloge, zidne tapete itd. treba uvijek nanositi tek nakon što se proizvod potpuno osuši i odstoji.
- Zbog prirode nanesenih sirovina (prirodnog pijeska), nije moguće jamčiti ujednačenost boje ako se upotrebljavaju materijali iz različitih isporuka; savjetuje se, dakle, materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimati iz iste serije.

MALTA DI ALLETTAMENTO 770 mora se upotrebljavati u izvornom stanju bez dodavanja stranih materijala.

Rok trajanja

Čuvati na suhom, ne duže od 12 mjeseci.

Kvaliteta

MALTA DI ALLETTAMENTO 770 pomno se i neprekidno kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju sukladno referentnim zakonima.

Tehnički podaci

Specifična težina praha	oko 1.400 kg/m ³
Granulacija	< 3 mm
Voda za smjesu čista	18,5-20,5%
Minimalna debljina	10 mm
Utrošak	oko 1.650 kg suhog morta za dobivanje 1.000 l mokrog morta (od jedne vreće od 25 kg dobije se oko 15 l mokrog morta)
Gustoća stvrdnutog morta (EN 1015-10)	oko 1.800 kg/m ³
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (EN 1015-11)	≥ 5 N/mm ²
Modul elastičnosti pod tlakom (EN 13412 – 2. metoda)	≥ 5.000 N/mm ²
Prianjanje (EN 1015-12))	> 0,3 N/mm ² (FP=B)
Upijanje vode (EN 1015-18)	W0
Koeficijent paropropusnosti (EN 1015-19)	μ = 27
Faktor otpornosti na širenje pare (EN 1745)	μ = 15/35 (tablična vrijednost)
Toplinska vodljivost (EN 1745))	λ = 0,82 W/(m*K)
Reakcija na požar	Klasa A1
Pokazatelj radioaktivnosti (UNI 10797/1999)	I = 0,08 ± 0,02
Indeks ispuštanja radona (Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic Country - Recommendation 2000)	I _a = 0,09 ± 0,02
Calce idraulica naturale NHL 3,5	EN 459-1
U skladu s normom EN 998-1	GP-CSIII-W0
U skladu je s normom EN 998-2	M5

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj“ i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.