

# AQUAZIP ELASTOBAND

## TEHNIČKI LIST

Brtvena traka za unutarnji/vanjski kut

Brtvena traka u obliku slova „T”

Križna brtvena traka

Kvadratna maska



Unutarnji / vanjski



Unutarnji/vanjski  
podovi



U bazenima

### Sastav

Brtvena traka i pribor proizvoda AQUAZIP ELASTOBAND jesu membrane otporne na lužine, sastavljene od podloge koja se sastoji od termoplastičnog elastomera, koja je vodootporna, otporna na starenje, na objema stranama presvučena dvama slojevima polipropilenske netkane tkanine, čime se jamči dobro prijanjanje uz premaz koji se upotrebljava za polaganje.

Brtvena traka AQUAZIP ELASTOBAND bočno je perforirana i može se rastegnuti u poprečnom smjeru, dok je u uzdužnom smjeru kruta.

### Isporuka

- Brtvena traka AQUAZIP ELASTOBAND u ponudi je u dužini od 12 cm i isporučuje se u rolama od 50 m
- Križna brtvena traka, brtvena traka u obliku slova „T” i brtvena traka za unutarnji/vanjski kut prodaju se na komade i pakirane su u kutije od 25 komada
- Kvadratna maska (mjere 42,5 x 42,5 cm) prodaje se na komade i pakirana je u kutije od 25 komada

### Uporaba

Brtvena traka AQUAZIP ELASTOBAND upotrebljava se za spajanje i hidroizolaciju površina pod kutom, npr. okomite s vodoravnim, okomite s okomitim i za izradu elastičnih dilatacijskih spojeva u radovima hidroizolacije izvedenih pomoću proizvoda iz linije AQUAZIP, kao što su premazi AQUAZIP GE97, AQUAZIP FAST, AQUAZIP ADV, AQUAZIP ONE i AQUAZIP RDY.

Križni spojevi i oni u obliku slova T spajaju se posebnim dijelovima trake AQUAZIP ELASTOBAND u slovo T i u križ. Pribor za unutarnji/vanjski kut trake AQUAZIP ELASTOBAND upotrebljava se za spajanje i hidroizolaciju unutarnjih i vanjskih kutova s okomitim i vodoravnim površinama. Maske se upotrebljavaju za spajanje rupa odvodā i cijevi s premazima AQUAZIP.

### Priprema podloge

Općenito govoreći, prije početka nanošenja trebate procijeniti stanje podloge koju trebate očistiti od prašine, ulja i masti, osušiti i s nje ukloniti kapilarnu vlagu; na njoj ne smije biti dijelova koji se mrve ili koji nisu potpuno pričvršćeni, kao ostataka cementa itd. Osim toga, treba provjeriti je li podloga mehanički otporna, dimenzijski stabilna, kompaktna, odstajala, čista i bez pukotina.

U slučaju ponovnog uspostavljanja površinske tvrdoće podloge, stružite abrazivnim diskom dok ne dobijete otpornu podlogu; nakon toga nanesite naše sredstvo za konsolidaciju površine, PRO-MST za cementne podloge, do potpunog zasićenja.

Eventualne pukotine trebate zatvoriti i zabrtviti jednolično našim proizvodom FASSA EPOXY 300, dvokomponentnim epoksidnim ljepilom, pri čemu se trebate pridržavati načina navedenog na tehničkom listu.

Ako je potrebno, ujednačite podlogu za polaganje našim proizvodom GAPER 3.30 do potrebne debljine.

## Obrada

Premažite proizvod po dvjema stranama ruba ili spoja koji trebate obraditi, jedan sloj hidroizolacijskog premaza od najmanje 1 mm, AQUAZIP, pri čemu ostavite slobodan jedan dio od oko 10 mm na svakoj strani u skladu sa spojevima (zid-pod ili zid-zid).

Nanesite brtvenu traku i pripadajući pribor AQUAZIP ELASTOBAND na način da netkana tkanina u potpunosti prijanja o hidroizolacijsko sredstvo. Zatim lagano pritisnite da biste uklonili moguće mjehure zraka.

Eventualne spojeve (traka-kut, traka-rub i traka-traka) trebate izvesti polaganjem traka na njih u sloju od najmanje 5 – 10 cm, a između njih jedan sloj hidroizolacijskog sredstva, AQUAZIP, pri čemu ne zaboravite površinski zabrtviti položene trake samim hidroizolacijskim sredstvom.

U nastavku su navedene neke ilustracije faza nanošenja:




1



2




3




4



5



6




7



8



9



10



11

### Upozorenja

- Postavljanje se obavlja pri temperaturi između +5°C i +35°C.
- Tijekom postavljanja pribora za AQUAZIP pazite da ne ostanu mjehurići zraka i/ili nabori.
- Ne upotrebljavajte za hidroizolaciju konstrukcijskih spojeva; u tu svrhu upotrijebite FASSA TPE 170.
- Proizvodi AQUAZIP ELASTOBAND ne smiju se ostaviti vidljivima.
- Ne upotrebljavajte na predgotovljenim membranama od bitumena-polimera ili na sintetskim oblogama.
- Daljnje informacije potražite na tehničkom listu hidroizolacijskog sredstva AQUAZIP koje ste odabrali.

### Rok trajanja

Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od Sunčeve svjetlosti, u izvornom pakiranju, ima rok trajanja od 24 mjeseca.

### Kvaliteta

AQUAZIP ELASTOBAND pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

### Tehnička obilježja brtvene trake AQUAZIP ELASTOBAND

Sastav	Podloga: traka od nepropusnog termoplastičnog elastomera, otporna na starenje Obloga: na dvjema stranama podloge polipropilenska netkana tkanina
Boja	siva
Ukupna širina	120 ± 3 mm
Debljina	oko 0,66 ± 0,1 mm
Težina trake	oko 43,7 g/m (364 ± 75 g/m <sup>2</sup> )
Otpornost na temperaturu (najn./najv.)	-30°C / +90°C
Dužina role	50 m

Fizička svojstva	DIN	vrijednost
Uzdužna prekidna čvrstoća	DIN ISO 527-3	120 N / 15 mm
Poprečna prekidna čvrstoća	DIN ISO 527-3	25 N / 15 mm
Uzdužno rastezanje pri pucanju	DIN ISO 527-3	70 %
Poprečno rastezanje pri pucanju	DIN ISO 527-3	300 %
Otpornost na tlak vode	DIN EN 1928 (postupak B)	≥ 1,5 bar
Paropropusnost (sd)	DIN EN 1931	16 m
Otpornost na ultraljubičaste zrake	DIN EN ISO 4892-2	≥ 500 h

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporučuje odjel „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.