

# FEEL TOUCH GLOSS

## TEHNIČKI LIST

Akrilni sjajni lak topiv u vodi



Unutarnji / vanjski



Metalno pakiranje



Kist



Valjak



Špricanje

### Sastav

FEEL TOUCH GLOSS je lak u vodenoj emulziji, na bazi akrilnih smola i odabranih iznimno finih pigmenata.

### Isporuka

- Kutije od dva (2) komada od 2,5 l i kutije od šest (6) komada od 0,75 l
- Boje koje se mogu izvesti tintometrijskim sustavom ColorLife

### Uporaba

FEEL TOUCH GLOSS je lak koji se lako nanosi i brzo suši; stvara prilično elastičan sloj koji ne žuti, ima dobru otpornost na „blokiranje“ (neželjeno prijanjanje dviju lakiranih površina), na svjetlost i atmosferske utjecaje.

Riječ je o laku koji je odličan kao visokokvalitetni završni premaz, bilo u interijerima ili eksterijerima, ovisno o odabranoj boji (vidi poglavlje o upozorenjima), na velikom broju odgovarajuće pripremljenih površina kao što su: željezo, pocinčani lim, lagane slitine, plastika i drvo koje nije u izravnom kontaktu s vodom ili terenom.

Osim toga, zahvaljujući posebnoj formulaciji vode može se primjenjivati na zidnim površinama, uključujući i one u interijerima.

### Priprema podloge

#### NOVA ŽELJEZNA POVRŠINA

- Pjeskarenjem ili temeljitim četkanjem potpuno uklonite sve tragove hrđe i cinkova silikata.
- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite masti s površine.
- Površina treba biti suha i čista i na njoj ne smije biti ulja, masnoće, hrđe ni cinkova silikata.
- Upotrijebite FEEL UNIK da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

#### VEĆ LAKIRANA ŽELJEZNA POVRŠINA

- Uklonite eventualne slabo prijanjajuće dijelove prethodnih tretmana lakom.
- Četkanjem ili brušenjem brusnim papirom potpuno uklonite sve tragove hrđe.
- Površina treba biti suha i čista i na njoj ne smije biti ulja, masnoće ni hrđe.
- Upotrijebite FEEL UNIK da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

#### POVRŠINA OD POCINČANOG LIMA I LAGANE SLITINE

- Eventualne tragove oksidacije i ostatke obrade uklonite ručno ili mehaničkim putem.
- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite masti s površine.
- Laganim brusnim papirom učinite površinu hrapavom.
- Površina treba biti suha i čista i na njoj ne smije biti ulja ni masnoće.
- Upotrijebite FEEL UNIK da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

**POVRŠINA OD PVC-a**

- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite masti s površine.
- Laganim brusnim papirom učinite površinu hrapavom.
- Površina treba biti suha i čista i na njoj ne smije biti ulja ni masnoće.
- Upotrijebite FEEL UNIK da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

**NOVO DRVO:**

- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite eventualne tragove smole.
- Preporučuje se izbrusiti površinu brusnim papirom i ukloniti prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.
- Nanesite sloj prozirnog sredstva za impregnaciju kao što je FEEL WOOD WET na površinu.
- Upotrijebite FEEL UNIK da biste tretirali površinu.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

**VEĆ LAKIRANO DRVO:**

- Uklonite eventualne slabo prijanjajuće dijelove prethodnih tretmana lakom.
- Izbrusite površinu brusnim papirom da bi postala hrapava i uklonite prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.
- Ako je potrebno, upotrijebite FEEL UNIK.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS, pričekajte da se prethodni proizvod potpuno osuši.

**NOVA ZIDNA POVRŠINA:**

- Pričekajte da žbuke odleže.
- Eventualne nepravilnosti zapunite mortom ili odgovarajućom masom za fugiranje.
- Uklonite sve tragove prašine i prljavštine na površini.
- Podloga mora biti čvrsta, suha i kompaktna (bez masnoće, ulja i drugih onečišćujućih sredstava).
- Upijanje podloge treba biti ujednačeno, a to se postiže tretiranjem površine fiksirajućom podlogom u mikroemulziji, MIKROS 001, ili proizvodom FA 249.

**VEĆ LAKIRANA ZIDNA POVRŠINA:**

- Ako na površinama ima tvrdokornih mrlja ili tvrdokorne prljavštine raznih vrsta, tretirajte ih otopinom deterdženta za čišćenje zidnih površina, ACTIVE ONE. Ovisno o razmjeru lošeg stanja možda će biti potrebno više puta ponoviti čišćenje pomoću deterdženta uz mehaničko trljanje.
- Uklonite sve tragove slabe boje ili one u fazi odvajanja.
- U zatvorenom prostoru boje na bazi tempere trebaju potpuno ukloniti. Eventualne nepravilnosti zapunite odgovarajućom masom za fugiranje i, nakon što se potpuno osuši, izbrusite brusnim papirom da biste uklonili eventualne nesavršenosti i/ili višak materijala.
- Na otvorenom eventualne nepravilnosti ispravite odgovarajućim mortom i pričekajte da potpuno odleži.
- Uklonite sve tragove prašine i prljavštine na površini.
- Površinu tretirajte fiksirajućom podlogom u mikroemulziji, MIKROS 001, ili proizvodom FA 249.
- Podloga mora biti čvrsta, suha i kompaktna.

**Primjena**

Miješajte proizvod dok ne dobijete ujednačenu boju i konzistenciju. FEEL TOUCH GLOSS može se razrijediti do 5 % s vodom za nanošenje kistom ili valjkom, dok se za nanošenje prskanjem može razrijediti od 10 do 15 % volumena. Nanesite FEEL TOUCH GLOSS kistom, valjkom i prskanjem; između dvaju slojeva treba proći najmanje šest do osam sati.

## Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +5°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Prije nego što nanese FEEL TOUCH GLOSS na drvo, potvrdite da vlaga na podlozi nije veća od 15 %.
- Izvedite preliminarne provjere da biste potvrdili da je drvo bogato taninom jer bi se mogle pojaviti neželjene mrlje i/ili bi dijelovi mogli požutjeti.
- Treba izbjegavati nanošenje na površine izložene izravnom Sunčevu djelovanju ili jakom vjetru.
- Ne nanosite u nepovoljnim klimatskim uvjetima ili u prisutnosti površinske kondenzacije.
- U slučaju nanošenja na otvorenom osigurajte zaštitu od kiše najmanje 24 sata i u svakom slučaju do potpunog sušenja.
- Na vremena sušenja utječu klimatski uvjeti u okolini.
- Veća vlaga u okolini i deblji slojevi mogu usporiti stvrdnjavanje nanesenog sloja.
- Da bi zidna površina izgledala homogena, ne nanosite proizvod na istu površinu različitim načinima (primjerice oličene dijelove valjkom, a druge dijelove kistom).
- Upotreba i dobra otpornost obojenog proizvoda na otvorenom u uskoj je vezi s odabirom boje i pigmenata koji se upotrebljavaju za izvođenje boje. Zato je potrebno strogo se pridržavati uputa navedenih u našem tintometrijskom sustavu ColorLife u kojima se formule dijele isključivo na formule za upotrebu u zatvorenom i na one koje se mogu upotrebljavati i na otvorenom. U slučaju zahtjeva za posebnim bojama koje nisu u našem katalogu boja, obratite se našoj službi za podršku.
- Posebnu pozornost obratite na boje iz kartice FEEL TOUCH koje sadrže organsko bojilo: sljedeće boje (FM10, FM11, FM12, FM14, FM16, FM17, FM18), formulirane u proizvodima FEEL TOUCH SATIN i GLOSS, sadrže organsko bojilo; dakle to su potencijalno razgradive boje. Ako vam treba više informacija, obratite se našoj službi za tehničku podršku.
- Postignuta razina sjaja ovisi o stanju i vrsti podloge, boji proizvoda i alatu upotrijebljenom tijekom nanošenja.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj itd.) prekriti na odgovarajući način kako bi se izbjegle trajne mrlje. Eventualno prskanje proizvoda potrebno je odmah očistiti vodom.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

**FEEL TOUCH GLOSS mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim u svrhu razrjeđenja vodom.**

## Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Proizvod čuvajte pri temperaturi između 5 i 35 °C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvorā topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 18 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

## Kvaliteta

FEEL TOUCH GLOSS pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	1,02-1,29 kg/l (ovisno o tintometrijskoj podlozi)
Utrošak (**)	oko 6-7 m <sup>2</sup> /l 4-5 m <sup>2</sup> /l po završetku posla (uz 2 sloja)
Granulacija (EN ISO 1524)	fina
Sjaj (EN ISO 2813)	≥ 60 GU pri 60°, sjajni efekt
Preporučena debljina sloja	50 – 60 µm suhi
Sušenje na zraku (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti)	1 h, na dodir
Ponovno lakiranje	6 – 8 h između dvaju nanošenja
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/d, VP: maksimalna razina hlapivih organskih spojeva 130 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 100 g/l
(**) Vrijednosti utroška odnose se na proizvod bijele boje koji se nanosi na podloge srednje sposobnosti upijanja, a određuju se preliminarnim testom na konkretnoj podlozi, ovisno i o odabranoj boji.	

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.