

MALTA FINA

TEHNIČKI LIST

Fini mort na bazi vapna za unutarnje
žbukanje



Unutarnji



Vreća



Metalna lopatica



Spužvasta gleterica

Sastav

MALTA FINA je žbuka za završni premaz spremna za uporabu; sastoji se od gašenog vapna i odabranih vrsta pijeska.

Isporuka

- Vreće od oko 24,7 kg

Uporaba

MALTA FINA upotrebljava se kao žbuka za završni premaz u građevinarstvu za unutarnje prostore na temeljnim žbukama na bazi vapna i cementa (na primjer naši proizvodi KB 13, KC 1, KS 9 itd.). Za nanošenje u vanjskim prostorima preporučuje se dodavanje oko 7-10% cementa ovisno o željenom mehaničkom otporu. Osim toga, dodavanjem otprilike 5% proizvoda AG 15 poboljšava se prijanjanje na podlogu.

Priprema podloge

Površina koja se obrađuje mora biti bez prašine i prljavštine. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni. Ako želite najbolje prijanjanje, preporučuje se nanošenje proizvoda MALTA FINA na svježju temeljnu žbuku, dok suhu temeljnu žbuku treba prethodno navlažiti.

Obrada

Nanesite metalnom lopaticom do maksimalne debljine od 3 mm. Nakon nanošenja navlažite i završno obradite spužvastom gladilicom. U slučajevima u kojima je predviđena završna obrada zidnim oblogama ili ukrasnom masom za kitanje određene tvrdoće preporuča se proizvodu MALTA FINA dodati cement (oko 7-10%) i/ili AG 15 (oko 5%) u skladu sa zatraženom otpornošću i u svakom slučaju uz provjeru prijanjanja. U svakom slučaju bolje je nanijeti zidne obloge ili ukrasnu masu za kitanje izravno na temeljnu žbuku.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Svježe nanesenu žbuku treba zaštititi od smrzavanja i naglog sušenja. Temperatura od +5°C preporučuje se kao minimalna temperatura za nanošenje i dobro stvrdnjavanje morta. Ispod te vrijednosti za prijanjanje trebalo bi znatno više vremena, dok bi ispod 0 °C svježi mort ili mort koji nije potpuno stvrdnut bio izložen smrzavanju i propadanju.
- Nakon nanošenja prostore na odgovarajući način provjetriti sve dok se u potpunosti ne osuši i pri tom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.
- Ljeti se kod nanošenja na površine izložene suncu preporuča žbuku nakon nanošenja vlažiti tijekom nekoliko dana. Uporabom ukrasnih proizvoda, kao što su masa za kitanje, obloge itd., koji imaju određenu tvrdoću, možete prouzročiti odvajanje proizvoda MALTA FINA od temeljne žbuke.
- Boju reba uvijek nanositi tek nakon što se žbuka potpuno osuši i odstoji.

Rok trajanja

Ako se zaštititi od leda, nema ograničenja trajanja.

Kvaliteta

MALTA FINA pomno se i neprekidno kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina	oko 1.700 kg/m ³
Granulacija	< 0,6 mm
Utrošak	oko 3-4 kg/m ²
Maksimalna debljina nanošenja	oko 3 mm
Faktor otpornosti na širenje pare (EN 1015-19)	$\mu \leq 9$ (mjerna vrijednost)
Koeficijent kapilarnog upijanja vode (EN 1015-18)	W0
Koeficijent toplinske vodljivosti (EN 1745)	$\lambda = 0,45$ W/m·K (tablična vrijednost)
Klasa	GP-CSI-W0 prema normi EN 998-1

Certifikati i protokoli o održivosti okoliša

Klasifikacija GEV	GEV EMICODE EC 1 ^{Plus} - vrlo niske razine ispuštanja
-------------------	---

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.