

RX 561 Ribbé F

TEHNIČKI LIST

Akrilno-siloksanski premaz s efektom Ribbé



Vanjski prostori



Plastična ambalaža



Plastična lopatica



Metalna lopatica

Sastav

RX 561 Ribbé F završna je obloga u pastu koja se sastoji od akrilnih kopolimera i posebnih polisiloksana u vodenoj emulziji, odabranih inertnih materijala, titanijeva dioksida i posebnih dodataka koji poboljšavaju obradu i prijanjanje. Proizvod štiti od razvoja širokog spektra algi i plijesni.

Isporuka

- Pakiranje od oko 25 kg
- Boje: Odabir iz palete 365 - A YEAR OF COLORS

Uporaba

RX 561 Ribbé F upotrebljava se na otvorenom na okomitim površinama kao zaštitna i ukrasna obloga izgrebenog efekta.

RX 561 Ribbé F može se upotrebljavati za nanošenje na temeljne žbuke na bazi vapno-cementa, armirane mase za poravnavanje s armaturnom mrežom od staklenih vlakana otpornih na lužine i sustave toplinske izolacije FASSATHERM.

Priprema podloge

Površina koja se obrađuje mora biti bez prašine i prljavštine. Eventualni tragovi ulja, masti, voska itd. moraju se prethodno ukloniti. U slučaju da su površine za ukrašavanje u lošem stanju zbog prisustva mrlja i tvrdokorne prljavštine različitog podrijetla, savjetuje se da prije ciklusa ukrašavanja tretirate površine otopinom deterdženta za čišćenje zidnih površina, ACTIVE ONE. Ovisno o razmjeru lošeg stanja možda će biti potrebno više puta ponoviti čišćenje pomoću deterdženta uz mehaničko trljanje.

Sistem toplinske izolacije

Nakon što sloj armiranog betona odleži, na čistu i suhu podlogu nanijeti univerzalnu, pigmentiranu podlogu za učvršćivanje FX 526. Prije sljedećeg nanošenja obloge RX 561 Ribbé F pričekajte najmanje 16 – 24 sata nakon nanošenja podloge za pripremu.

Žbuka na bazi vapno-cementa i armirani beton

Nakon što žbuka odleži, na čistu i suhu podlogu nanijeti univerzalnu, pigmentiranu podlogu za učvršćivanje FX 526. U slučaju da se na žbuci primjećuju manji tragovi površinskog ljuštenja, savjetuje se prije nanošenja pigmentirane podloge FX 526 nanijeti podlogu za fiksiranje FA 249 razrijeđenu vodom u omjeru 1:6.

Primjena

Nanijeti premaz metalnom lopaticom pazeći da se po površini rasporedi ujednačeni sloj materijala. Završna obloga izvodi se pomoću plastične lopatice kružnim ili okomitim pokretima ovisno o željenom efektu.



Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Alate očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Nanosi se samo na odstajale i suhe žbuke i ljepila za izravnavanje, nikad na lužnate podloge koje utječu na sušenje, otpornost na smrzavanje i kišu te na boju proizvoda.
- Ne nanositi proizvod na površine izložene suncu ili jakom vjetru.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +5°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Ne nanositi proizvod na istoj strani u različito vrijeme.
- Ne nanositi na vlažne zidove i/ili u najhladnijim razdobljima jer postoji opasnost od odvajanja od podloge i napuhavanja obloge zbog unutarnjeg nakupljanja vode.
- Ne nanositi proizvod na podloge zahvaćene kapilarnom vlagom.
- Proizvod fizički suši eliminacijom vode. Nepovoljni meteorološki uvjeti mogu usporiti potpuno sušenje proizvoda i moguća je pojava „neželjenih tragova“, erozije, mrlja, promjena boje itd. Stoga se vanjska pročelja obrađena proizvodom RX 561 Ribbé F za vrijeme nanošenja i u sljedećim danima za vrijeme sušenja moraju zaštititi od kiše, svih oborina i visoke relativne vlažnosti u atmosferi i magle tijekom najmanje 48 – 72 sata.
- Atmosferske pojave, osobito intenzitet izlaganja ultraljubičastim zrakama i vlazi, mogu tijekom vremena prouzročiti moguće varijacije boje, više ili manje vidljive, ovisno o nanesej boji, i tako izmijeniti površinski sloj obloge.
- Proizvod nije prikladan za zaštitu vodoravnih ili nakošenih vanjskih površina na kojima se može nakupljati voda.
- Moguće prisustvo površinskih zrnaca tamnije boje ne smatra se nedostatkom, ona nastaju zbog prirodnog variranja zrnatih vrsta pijeska mineralnog i prirodnog podrijetla koji su dio obloge RX 561 Ribbé F.
- S obzirom na različite vrste plijesni i na razne klimatske uvjete, u određenim slučajevima primijenjeni dodaci ne mogu jamčiti da s vremenom neće doći do širenja određenih mikroorganizama biljnog porijekla.
- Boje iz palete označene znakom * sadrže organsko bojilo pa postoji mogućnost da bi mogle izbljedjeti jer su osjetljive na sunčevo svjetlo i lužnatost podloge.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

RX 561 Ribbé F mora se upotrebljavati u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim kad je materijal uskladišten na nekoliko mjeseci, male količine vode (najviše 2 % za razrjeđenje vodom) radi ponovnog postizanja željene konzistencije.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvorā topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

RX 561 Ribbé F pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina	1,70-1,90 kg/l
Granulacija	2 mm
Klasifikacija EN 15824	
Paropropusnost (EN ISO 7783)	Klasa V2, srednja ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
Apsorpcija vode u tekućem stanju (EN 1062-3)	Klasa W3, niska ($W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$)
Prionjivost (EN 1542)	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Toplinska vodljivost (EN 1745)	$\lambda = 0,74 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (tablična vrijednost)
Reakcija na požar (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Dostupno Europsko tehničko odobrenje (ETA) za primjenu proizvoda u sustavima toplinske izolacije vanjske strane građevina	
Gornja granica vrijednosti hlapljivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kategorija A/c, VP: Maks. vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) 40 g/l Maksimalna vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 40 g/l

Utrošak

Granulacija 2 mm	
- za nanošenje na finu žbuku, mase za izravnavanje tipa A 50 itd.	oko 2,4-2,6 kg/m ²
- za nanošenje na zaglađenu temeljnu žbuku tipa KI 7, KC 1, mase za izravnavanje tipa A 96 itd.	oko 2,7-2,9 kg/m ²

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.