DESIDERI CRISTALLO

TEHNIČKI LIST

Ukrasni završni premaz pjeskovitog metaliziranog efekta



Unutarnji

Plastična ambalaža

Kist

Spalter

Sastav

DESIDERI CRISTALLO ukrasni je proizvod za upotrebu u interijerima. Baza su mu polimeri u vodenoj disperziji, posebni biserni pigmenti i odabrane vrste pijeska.

Isporuka


- Pakiranja od 2,5 l i kutije sa šest (6) komada od 1 l (srebrna baza). Ovisno o odredišnoj zemlji, neki prodajni formati možda ne budu na raspolaganju
- Boje koje se mogu izvesti tintometrijskim sustavom ColorLife. Namjenski list boja

Uporaba

DESIDERI CRISTALLO može se primijeniti na završne žbuke i mase za izravnavanje (na bazi hidrauličnih veziva, vapna ili gipsa), gipskarton i već oličene površine. Te površine moraju biti konzistentne, dobro obrađene i odgovarajuće ujednačene. Na površinama na kojima ima perivih organskih boja treba prethodno provjeriti prianjanje za nanošenje proizvoda DESIDERI CRISTALLO.

Karakteristike

DESIDERI CRISTALLO završni je premaz pjeskovitog metaliziranog efekta posebno namijenjen ukrašavanju interijerā u klasičnom i modernom stilu. Pruža hrapavi i metalizirani završni efekt osobitog sjaja u kojem se prelijevaju svijetlo i tamno, ovisno o primijenjenoj obradi i kutu refleksije ulaznog svjetla.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Priprema podloge

Pobrinite se da je površina koju trebate ukrasiti čvrsta, konzistentna, suha i da na noj nema prašine, prljavštine, mrlja od soli itd. Mehanički uklonite sve boje na bazi tempere i na bazi vapna te eventualne dijelove koji se ljušte od prethodnih lakiranja.
Neujednačene površine trebate ujednačiti masom za kitanje u pasti, FAST 299. Ako je riječ o osobito nepravilnim, hrapavim i neujednačenim površinama, prije nanošenja mase za kitanje u pasti, FAST 299, preporučujemo prethodno ojačano izravnavanje radi ujednačavanja putem odgovarajuće mase za završno izravnavanje, npr. bio završne žbuke S 605, i mreže od staklenih vlakana otpornih na lužine, npr. FASSANET 160. Taj se postupak uvijek preporuča kako bi se spriječio i ublažio eventualni nastanak pukotina u podlozi koje bi mogle nagrditi dekorativnost površine. Na odgovarajuće pripremljene površine nanesite fiksirajuću podlogu u mikroemulziji velike mogućnosti prodiranja, MIKROS 001, a nakon toga dva sloja pripremne podloge FX 526.

Primjena

DESIDERI CRISTALLO proizvod je spreman za upotrebu i može se razrijediti s najviše 5 % vode.
Proizvod se nanosi uglavnom kistom (spalter ili plosnata četka): nanosite ga na male dijelove kontinuiranim unakrsnim i nasumičnim ili jednosmjernim i pravilnim potezima dok ne postignete željeni efekt. Da biste poboljšali završni ukrasni efekt i rasporedili pijesak i biserne pigmente, ponovo nanesite materijal u fazi sušenja praznom kistom.
DESIDERI CRISTALLO nanosi se u jednom sloju (naglašeni efekt tamnog i svijetlog). Eventualnim nanošenjem drugog sloja možete ponovno postići kompaktniji i ujednačeniji efekt.

Pastile koje čine kartu boja proizvoda DESIDERI CRISTALLO (VAR 518-07/2016) dobivene su nanošenjem samo jednog sloja proizvoda; nanošenjem drugog sloja postižu se intenzivniji i ujednačeniji estetski efekt i ujednačenije i intenzivnije boje.
Vizualna percepcija nijanse odabrane boje ovisi o rasporedu bisernih pigmenata koji varira ovisno o upotrijebljenom načinu nanošenja.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Voda koja se koristi za pranje alata i eventualnih ostataka proizvoda ne smije se ispustiti u okoliš niti odvoditi u kućne odvodnje. Spremnik / proizvod / voda od pranja moraju se zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima.
- Sav potreban materijal za izvođenje posla uzmite iz iste isporuke ili, eventualno, izmiješajte materijale prije početka posla.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +10°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Nanosite samo na odleţalu i suhu žbuku.
- Uvijek je korisno provjeriti prianjanje na određenojpodlozi.
- Ne nanosite na vlažne zidove i/ili u najhladnijem razdoblju jer postoji mogućnost odvajanja od žbuke.
- Tijekom nanošenja izbjegavati velike promjene temperature tijekom grijanja prostorije.
- Nemojte nanositi proizvod na podloge zahvaćene kapilarnom vlagom.
- Kod boja za koje je potrebna upotreba organskih pasti u boji, čak i kada se nanose na površine unutarnjih zidova koje nisu izravno izložene prirodnom ili umjetnom svjetlu, mogu zbog svoje prirode neujednačeno izblijedjeti.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Pažnja: u ispitivanju otpornosti na mokro trljanje, navedenom u tehničkom podatcima, ne uzima se u obzir ispitivanje eventualnih promjena izgleda kao što su stvaranje tragova od čišćenja ili sjajnijih dijelova i ne mjeri se jednostavnost uklanjanja nečistoće, odnosno mogućnost čišćenja boje. Stoga DESIDERI CRISTALLO ne može izdržati površinska abrazivna naprezanja, a da pritom ne promijeni izgled.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

DESIDERI CRISTALLO mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvorā topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedena na etiketi. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Kvaliteta

DESIDERI CRISTALLO pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	1,34 ± 0,05 kg/l
Utrošak (**)	7 - 10 m²/l pribl. po jednom sloju
Otpornost na mokro trljanje u skladu s normom UNI EN 13300	Klasa 2
(**) Vrijednosti utroška odnose se na proizvod koji se nanosi na glatke podloge srednje sposobnosti upijanja, a određuju se testom na konkretnoj podlozi, ovisno i o odabranoj boji.	
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kategorija A/l, VP: maksimalna vrijednost hlapljivih organskih spojeva 200 g/l; VOC baze za nijansu <1 g / l; Maks. vrijednost hlapljivih organskih spojeva proizvoda u boji (HOS) < 15 g/l
* Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Razred emisija proizvoda tintometrijske baze silver: razred A+

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com