FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

TEHNIČKI LIST

Jednokomponentno sredstvo za bolje prianjanje, na bazi akrilnih smola, za nanošenje cementnih ljepila i masa za izravnavanje na glatkim podlogama, za interijere i eksterijere



Unutarnji

Unutarnji/vanjski podovi

Plastična ambalaža

Valjak

Kist

Prednosti

- Za interijere i eksterijere
- Spreman za uporabu
- Jednostavno nanošenje
- Odlično prianjanje na razne podloge
- Ne sadrži otapala

Sastav

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA jednokomponentni je temeljni premaz na bazi vode bez otapala, spreman za upotrebu, koji se sastoji od akrilnih smola, odabranih vrsta pijeska i posebnih dodataka za poboljšanje obrade i prianjanja.

Isporuka

- Pakiranja od oko 10 kg

Uporaba

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA je sredstvo za bolje prianjanje koje se upotrebljava na podlogama kao što su beton, kamen, keramika, na zidovima i podovima, u interijerima i eksterijerima i na AQUAZIP BARRIER za naknadnu ugradnju pločica. To je proizvod sive boje, spreman za upotrebu, koji se može nanositi četkom ili valjkom.
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pogodan je za pripremu površina za naknadno nanošenje cementnih ljepila za keramiku, samoizravnavajuće zaglađivanje male debljine i cementno poravnavanje. Podloge na kojima se ovaj proizvod najviše upotrebljava jesu unutarnje i vanjske osobito glatke i slabo upijajuće površine kao što su keramičke pločice, obloge od prirodnog kamena ili betonske podloge, nakon odgovarajuće pripreme.
Samo u zatvorenom prostoru može se upotrebljavati na parketu, morskoj šperploči, višeslojnom drvu i stabilnim drvenim aglomeracijama s niskom apsorpcijom vode.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Priprema podloge

Podloga na koju se nanosi mora biti odstajala, cjelovita, suha i bez kapilarne vlage, stabilna i mehanički otporna. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni.
Tijekom intervencija preklapanja keramičkih ili obloga od prirodnog kamena uklonite elemente u fazi odvajanja i popunite šupljine proizvodom GAPER 3.30 ili prikladnim proizvodima; u slučaju posebno sjajnih i slabo upijajućih podloga preporučuje se mehanička abrazija s naknadnim usisavanjem i čišćenjem površine da bi se olakšalo nanošenje proizvoda FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA.
Za upotrebu na AQUAZIP BARRIER površina mora biti potpuno suha i čista, tj. bez prašine, ulja, voska ili bilo koje druge tvari koja bi mogla utjecati na prianjanje proizvoda.
Beton
Podlogu trebate prethodno pripremiti mehaničkom abrazijom u svrhu uklanjanja bilo kakvih tragova prljavštine, dijelova koji se mrve, stvrdnutih ostataka, tragova laka, komadića pjene s mlaza cementa ili drugih onečišćujućih tvari koje mogu ugroziti prianjanje.
Drvene površine (samo u interijerima bez kapilarne vlage)
U slučaju polaganja nadgradnje na postojeći stabilni parket izvršite precizno mapiranje da biste provjerili prianja li podna obloga čvrsto na podlogu. U slučaju polaganja na panele od nautičke šperploče, iverice ili druge vrste panela potvrdite stabilnost i čvrstoću podloge i na odgovarajući način mehanički pričvrstite panele. Eventualne slojeve laka ili zaštitnih premaza trebate ukloniti mehaničkom abrazijom i naknadno usisati i temeljito očistiti površinu.
Za pravilnu uporabu pročitati tehničku dokumentaciju svakog navedenog proizvoda.

Primjena

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA mora se promiješati prije upotrebe da bi se podigao pijesak koji se možda nataložio na dnu pakiranja. Proizvod na površinu koju trebate tretirati nanesite valjkom ili kistom, u jednom sloju do potpune pokrivenosti; nakon što se osuši ili nakon približno 60 minuta, ovisno o uvjetima okoline i sposobnosti upijanja podloge, možete početi obradu.
Alate možete očistiti vodom dok je proizvod još svjež; kad se FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA stvrdne, to postaje teže i trebate ih očistiti mehaničkim putem ili alkoholom.
Zatvorite pakiranje preostalog proizvoda FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA da biste ga mogli upotrebljavati i kasnije.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Ponovo promiješajte FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA prije upotrebe.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Tijekom upotrebe dobro provjetravajte prostore.
- Alate nakon upotrebe očistite vodom.
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitnu odjeću, a u slučaju dodira kožu operite velikom količinom vode i sapunom.
- Upotrebljavajte FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pri temperaturama između 5 °C i 35 °C; ne nanosite FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA na podloge s visokim temperaturama ili onima nižim od 5 °C.
- Ne nanosite FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA na površine na kojima ima rose ili nakupljene vode.
- Ne nanosite FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA u slučaju neposredne kiše.
- Ne upotrebljavajte FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA na površinama koje su stalno uronjene u vodu kao što su kade, bazeni, kanali.
- Ne nanosite FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA na podloge na kojima ima kapilarne vlage.
- Spremnik/proizvod odložite u skladu s nacionalnim propisima.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Sigurnosne norme

Uvijek proučite sigurnosni list na kojem su navedeni fizički i toksikološki parametri i drugi podaci koji se odnose na sigurnost radnikā.
Proizvod FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA mora se upotrebljavati jedino i isključivo u svrhe i u propisanim oblicima i namijenjen je isključivo profesionalnoj upotrebi.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Ako se skladišti u odgovarajućem prostoru i originalnom pakiranju, proizvod ima rok trajanja 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Tehnički podaci

Boja	Siva
Specifična težina	ca. 1,450 kg/l
pH	8-9
Suhi ostatak	oko 70 %
Utrošak	oko 200-300 g/m²
Vrijeme čekanja prije nastavka s radovima	oko jedan (1) sat pri 20 °C i relativnoj vlažnosti od 65 % (kad je proizvod suh na dodir)
Razred ispuštanja proizvoda u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011.	Klasa A+
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/g, BA: maksimalna razina hlapljivih organskih spojeva 30 g/l hlapljivi organski spojevi u proizvodu < 30 g/l

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.