FASSIL F 328

TEHNIČKI LIST

Mineralni fiksator na bazi silikata



Unutarnji / vanjski

Plastična ambalaža

Valjak

Kist

Sastav

FASSIL F 328 je mineralni fiksator koji omogućuje visoku razinu prodiranja i koji sadržava stabilizirani kalijev silikat i posebna organska veziva kompatibilna s bilo kojom vrstom žbuke na bazi vapno-cementa.

Isporuka

- Pakiranja od 16 l.
- Boja: prozirna

Uporaba

FASSIL F 328 se koristi kao izolator, fiksator ili stabilizator podloge prije nanošenja završnih proizvoda iz SILIKATNOG SUSTAVA, bilo boja ili obloga. Omogućava reguliranje apsorpcije podloge i jamči učvršćivanje završnih slojeva, osobito kada se nanosi na površine od žbuke koje se mrve, a pri tom ne umanjuje prozračnost zida.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, bez prašine, prljavštine, itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni.
Prije nanošenja fiksatora FASSIL F 328 treba proteći najmanje 28 dana od realizacije podloge.

Primjena

Razrjeđivanje vodom za FASSIL F 328: jedan dio FASSIL F 328 mora se razrijediti s 1 dijelom vode.
Najbolje se nanosi kistom ili valjkom.
Prije nanošenja boje ili obloge treba proteći najmanje 16 sati od nanošenja fiksatora.
Ako se radi o podlozi od žbuke koja se jako mrvi, preporuča se nanijeti nekoliko slojeva proizvoda FASSIL F 328 tehnikom nanošenja "svježe na svježe".

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Voda koja se koristi za pranje alata i eventualnih ostataka proizvoda ne smije se ispustiti u okoliš niti odvoditi u kućne odvodnje. Spremnik / proizvod / voda od pranja moraju se zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +5°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Nemojte nanositi proizvod na površine izložene suncu.
- FASSIL F 328 se nanosi samo na odstajale i suhe podloge od žbuke kako bi se pospješio mehanizam silikatizacije.
- Ne nanositi FASSIL F 328 na površine koje su prethodno obojene sintetskim proizvodima.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj itd.) prekriti na odgovarajući način kako bi se izbjegle trajne mrlje. Eventualno prskanje proizvoda potrebno je odmah očistiti vodom.
- Prije razrjeđivanja i upotrebe miješajte proizvod dok ne dobijete potpuno homogenu smjesu.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Dodatna napomena o proizvodu pakiranom u ambalažu od reciklirane plastike, koja je lako prepoznatljiva jer je sive boje. Zbog različitosti sirovina od kojih se sastoji ta vrsta ambalaže, mehanička otpornost ambalaže, ne samo boja, može biti neujednačena. Stoga obratite maksimalnu pozornost na prijevoz proizvoda i rukovanje njime; on mora biti zaštićen od mraza i izravne sunčeve svjetlosti, pri temperaturama između +5 °C i +35 °C.
- Slike i grafički prikazi isključivo su indikativne prirode. Obilježja i kvalitete proizvoda navedeni u tehničkom listu ostaju nepromijenjeni bez obzira na vanjski izgled spremnika.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

FASSIL F 328 mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim u svrhu razrjeđenja vodom.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +30°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvorā topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 6 mjeseci od datuma proizvodnje navedena na etiketi. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FASSIL F 328 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	oko 1,00 kg/l
Potrošnja (**)	100 - 150 g/m² (0,10 - 0,15 l/m²) oko.
Utrošak (**)	7 - 9 m²/l oko
(**) Vrijednosti potrošnje i utroška odnose se na proizvod koji se nanosi na podloge srednje sposobnosti upijanja, a određuju se testom na odgovarajućoj podlozi.	
Dostupno Europsko tehničko odobrenje (ETA) za primjenu proizvoda u sustavima toplinske izolacije vanjske strane građevina	
Dostupan certifikat BBA	
Uredba CAM-a o gradnji od 24. studenog 2025., objavljena u Službenom listu Talijanske Republike 3. prosinca 2025	U skladu s kriterijima:
	2.4.1 – Emisije u zatvorenom prostoru (unutarnje zagađenje)
	2.4.15 – Boje i lakovi
	3.2.6 – Emisije u unutarnjim prostorima (unutarnje zagađenje)
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/h, VP: maksimalna vrijednost hlapljivih organskih spojeva 30 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 30 g/l
Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Klasa A+

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.

FASSIL F 328 - 04/2026