IM 560

TEHNIČKI LIST

Završna žbuka izrazito bijele boje, na bazi vapna, za unutarnje prostore





Sastav

IM 560 je završna žbuka na bazi zračnog vapna, iznimno cijenjenih odabranih vrsta pijeska i posebnih dodataka za bolju obradu i prianjanje. Priroda upotrijebljenih sirovina omogućava odličnu prozračnost zidova.

Isporuka

- Posebne vreće sa zaštitom od vlage, oko 25 kg

Uporaba

IM 560 upotrebljava se kao ukrasna žbuka za interijere. Preporučuje se nanošenje na temeljnu žbuku na bazi vapna i cementa ili na žbuke na bazi gipsa.

Priprema podloge

Površina koja se obrađuje mora biti bez prašine i prljavštine. Eventualne tragove ulja, masti, voska itd. treba prethodno ukloniti.
Podloge koje se mrve ili iznimno upijajuće podloge trebate obraditi izolacijskim prednamazom, npr. AG 15, razrijeđenim u skladu s uputama na odgovarajućem tehničkom listu.
Da biste nanijeli IM 560, temeljnu žbuku trebate navući do kraja. Na nepravilnim temeljnim žbukama preporučuje se nanošenje dvaju slojeva materijala da bi se postigao najbolji estetski učinak.

Obrada

Ulijte proizvod u odgovarajuću količinu čiste vode (navedena na listu s tehničkim podatcima) i zamiješajte u običnim miješalicama za beton ili, u slučaju malih količina, rukom ili mehaničkom miješalicom. Vrijeme miješanja ne smije biti dulje od tri minute, a smjesa prije nanošenja treba odstajati 10 minuta. Nanosi se metalnom lopaticom, pri čemu treba rasporediti ujednačeni sloj materijala. Završna obrada uglavnom se obavlja plastičnom lopaticom, kružnim pokretima, a moguće je i spužvastom gletericom.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Svježe nanesenu žbuku treba zaštititi od smrzavanja i naglog sušenja. Budući da stvrdnjavanje žbuke ovisi o prianjajućim svojstvima vapna na zraku, temperatura od +5 °C preporuča se kao minimalna temperatura za nanošenje i dobro stvrdnjavanje morta. Ispod te vrijednosti za prianjanje bi trebalo znatno više vremena, dok bi ispod 0°C svježi mort, a također i mort koji nije potpuno stvrdnut bio izložen smrzavanju i propadanju.
- Nakon nanošenja, a do potpunog sušenja, prostore treba na odgovarajući način provjetriti i pritom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.

IM 560 mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Rok trajanja

Čuvati na suhom, ne duže od 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

IM 560 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Granulacija	1 - 1,5 mm
Voda za smjesu	35-38%
Utrošak	1 mm = oko 2 kg/m²
	1,5 mm = oko 2,6 kg/m²
Gustoća stvrdnutog morta (EN 1015-10)	oko 1.300 kg/m³
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (EN 1015-11)	oko 2,0 N/mm²
Modul elastičnosti nakon 28 dana	oko 3.500 N/mm²
Faktor otpornosti na širenje pare (EN 1015-19)	μ ≤ 14 (mjerna vrijednost)
Kapilarno upijanje vode (EN 1015-18)	W0
Koeficijent toplinske vodljivosti (EN 1745)	λ = 0,40 W/m·K (tablična vrijednost)
U skladu s normom EN 998-1	GP-CSII-W0

Certifikati i protokoli o održivosti okoliša	
Klasifikacija GEV	GEV EMICODE EC 1^{Plus} - vrlo niske razine ispuštanja

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com