# MALTA FINA

**TEHNIČKI LIST**

Fini mort na bazi vapna za unutarnje žbukanje



Unutarnji

Vreća

Metalna lopatica

Spužvasta gleterica

## Sastav

MALTA FINA je žbuka za završni premaz spremna za uporabu; sastoji se od gašenog vapna i odabranih vrsta pijeska.

## Isporuka

- Vreće od oko 24,7 kg

## Uporaba

MALTA FINA upotrebljava se kao žbuka za završni premaz u građevinarstvu za unutarnje prostore na temeljnim žbukama na bazi vapna i cementa (na primjer naši proizvodi KB 13, KC 1, KS 9 itd.). Za nanošenje u vanjskim prostorima preporučuje se dodavanje oko 7-10% cementa ovisno o željenom mehaničkom otporu. Osim toga, dodavanjem otprilike 5% proizvoda AG 15 poboljšava se prianjanje na podlogu.

## Priprema podloge

Površina koja se obrađuje mora biti bez prašine i prljavštine. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni. Ako želite najbolje prianjanje, preporučuje se nanošenje proizvoda MALTA FINA na svježu temeljnu žbuku, dok suhu temeljnu žbuku treba prethodno navlažiti.

## Obrada

Nanesite metalnom lopaticom do maksimalne debljine od 3 mm. Nakon nanošenja navlažite i završno obradite spužvastom gladilicom. U slučajevima u kojima je predviđena završna obrada zidnim oblogama ili ukrasnom masom za kitanje određene tvrdoće preporuča se proizvodu MALTA FINA dodati cement (oko 7-10%) i/ili AG 15 (oko 5%) u skladu sa zatraženom otpornošću i u svakom slučaju uz provjeru prianjanja. U svakom slučaju bolje je nanijeti zidne obloge ili ukrasnu masu za kitanje izravno na temeljnu žbuku.

## Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Svježe nanesenu žbuku treba zaštititi od smrzavanja i naglog sušenja. Temperatura od +5°C preporučuje se kao minimalna temperatura za nanošenje i dobro stvrdnjavanje morta. Ispod te vrijednosti za prianjanje trebalo bi znatno više vremena, dok bi ispod 0 °C svježi mort ili mort koji nije potpuno stvrdnut bio izložen smrzavanju i propadanju.
- Nakon nanošenja prostore na odgovarajući način provjetriti sve dok se u potpunosti ne osuši i pri tom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.
- Ljeti se kod nanošenja na površine izložene suncu preporuča žbuku nakon nanošenja vlažiti tijekom nekoliko dana. Uporabom ukrasnih proizvoda, kao što su masa za kitanje, obloge itd., koji imaju određenu tvrdoću, možete prouzročiti odvajanje proizvoda MALTA FINA od temeljne žbuke.
- Boju reba uvijek nanositi tek nakon što se žbuka potpuno osuši i odstoji.
- Voda od pranja alatā i eventualni ostatci proizvoda ne smiju se ispuštati u okoliš ili bacati u kućanski otpad. Spremnik / proizvod / voda od pranja moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

## Rok trajanja

Ako se zaštiti od leda, nema ograničenja trajanja.

## Kvaliteta

MALTA FINA pomno se i neprekidno kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Specifična težina | oko 1.700 kg/m³ |
| Granulacija | < 0,6 mm |
| Utrošak | oko 3-4 kg/m² |
| Maksimalna debljina nanošenja | oko 3 mm |
| Faktor otpornosti na širenje pare (EN 1015-19) | μ ≤ 9 (izmjerena vrijednost) |
| Koeficijent kapilarnog upijanja vode (EN 1015-18) | W0 |
| Koeficijent toplinske vodljivosti (EN 1745) | λ = 0,45 W/m·K (tablična vrijednost) |
| Klasa | GP-CSI-W0 prema normi EN 998-1 |

| Certifikati i protokoli o održivosti okoliša | |
|---|---|
| Klasifikacija GEV | GEV EMICODE EC 1$^{Plus}$ - vrlo niske razine ispuštanja |

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com